EasyFill

ŠŤUKOVÝ TMEL



GEV-EMICODE EC 2 nízké emise

Maximálna plnivosť, nie je nutné žiadne dodatočné tmelenie

Tmel na vodnej báze Na výrobu dreveného tmelu. Najnovšia generácia škárovacích tmelov na vodnej báze uzatvára aj veľké škáry pri jedinej aplikácii. Jednorazové tmelenie, rýchle preschnutie a vynikajúce vlastnosti pri prebrúsení tvoria v súčte výraznú časovú úsporu.

- Mimoriadne jednoduché spracovanie
- Uzatvára aj veľké škáry pri jedinej aplikácii
- Neprepadáva v škáre
- Schne veľmi rýchlo
- Dobre sa prebrusuje; dobre viditeľné, minimálna priľnavosť ku brúsnemu papieru
- Dobré zafarbenie na olejovaných a lakovaných plochách
- Použiteľné na všetkých bežných európskych a exotických drevinách
- Neutrálny zápach

Oblasť použitia:

Na uzatvorenie škár a malých poškodení na lepených parketách a drevených podlahách. Staré podlahy s príliš širokými a znečistenými škárami, drevené podlahy klincované alebo skrutkované ku drevenej konštrukcii sa spravidla netmelia, suchý tmel by do určitej miery povypadával.

Údaje o výrobkoch

VÝR. Č.			
11039	1 l	12	480
	5 l	4	128

Pevné častice	30 ±2%
Skladovanie a transport	Skladovateľnosť 12 mesiacov. Nejedná sa o nebezpečný materiál podľa ADR. Skladovanie pri teplote +5 až +25 °C. Žiadne škody spôsobené mrazom počas prepravy.
GISCODE	W2+

21/08/2025

Pokyny ku spracovaniu

- Povrch musí byť riadne obrúsený. Podlaha musí byť suchá a bez prípadných starých náterov, oleja, mastnoty, vosku, silikónu, brúsneho prachu a iných znečistení.
- Optimálne podmienky spracovania sú pri teplote miestnosti +15 °C až +25 °C, teplota podlahy +15 °C až +22 °C, rel. vlhkosť vzduchu 40 % – 75 %, teplota materiálu +18 °C – +25 °C, max. vlhkosť dreva 12 %, pracovné priestory dostatočne vetrať.
- Aby sa zabránilo poškodeniu parkiet, je potrebné sa pri spracovaní usilovať o klímu v miestnosti, ktorá sa očakáva pre použitie v ročnom priemere.
- Materiál dobre pretrepať.
- Dodržiavajte všeobecné a pre produkt špecifické predpisy pre ochranu zdravia pri práci. Bližšie pokyny nájdete v súlade s GISCODE v návodoch na obsluhu, ktoré sú dostupné na stránkach www.wingis-online.de.

RIEDIDLO

Výrobok je pripravený na spracovanie a nesmie sa riediť!

NANÁŠACIA TECHNIKA / SPOTREBA MATERIÁLU

Špachtľa LOBA / cca 100 ml/m² (10 m²/l). Spotreba sa môže meniť v závislosti od šírky škáry.

DOBA SCHNUTIA

- V prípade jemných škár je možné prebrúsenie najskôr po 15 minútach.
- V prípade sanácií s extrémne veľkými škárami je potrebné nechať schnúť cez noc.
- Opracovanie odporúčanými systémami na povrchovú úpravu najskôr po 60 min.

SYSTÉMY, KTORÉ SÚ VHODNÉ NA POVRCHOVÚ ÚPRAVU:

- Všetky lakovacie a olejové systémy LOBA.

POUŽITIE:

- Po strednom výbruse (napr. zrno 60) a pred jemným výbrusom (napr. zrno 100).
- Produkt zmiešajte s čo najjemnejším brúsnym prachom príslušného typu dreva na pastóznu, vláčnu hmotu.
- Čím jemnejšia je použitá brúsna múčka, tým ľahšie sa masa špachtľuje a tým lepšie priľne v škáre.
- Pred jemným výbrusom sa prejde špachtľou celá podlaha.
- Pri väčších škárach, resp. poškodeniach postup po vyschnutí zopakujte.
- Zvyšky opatrne stiahnite z povrchu.
- Tmel, ktorý sa po vyschnutí nachádza na povrchu podlahy, úplne zbrúste (jemný výbrus).

Tip: Perfektná farebnosť sa dosiahne pri hmotnostnom pomere miešania 1:10 (podiel brúsneho prachu k tmelovému roztoku).

REPRODUKCIA FARIEB PRI TMAVŠÍCH TYPOCH DREVA:

Vylepšenie reprodukcie farieb pri tmavších typoch dreva je možné pridaním tónovacej farby Mixol Universal. Do vedra dajte 5 litrov výrobku LOBA EasyFill, pridajte 200 ml výrobku MIXOL a pomocou miešadla na farby vymiešajte na rovnomernú hmotu. Na zabránenie vzniku zmien odtieňa namiešajte pre príslušnú plochu vždy dostatočné množstvo. Hmota sa musí spotrebovať do 24 hodín.

- **Mixol Dunkelbraun 23** Pre tmavé typy dreva, ako: údený dub, wenge, PangaPanga
- **Mixol Kastanie 20** Pre dočervena sfarbené typy dreva: Jatoba, Merbau, mahagón

Ďalšie tipy k popísanej aplikácii nájdete v TTT „Tmelenie tmavého dreva alebo dreva s červeným nádychom."

Všeobecné pokyny

Čistenie pracovných nástrojov: Pracovné nástroje ihneď umyte vodou.

Čas sušenia: Uvedené časy sušenia platia pri teplote +20 °C a 50 % relatívnej vlhkosti vzduchu, ako aj pri starostlivom vetraní pracovných miestností, bez prievanu. Nižšie teploty alebo vyššia relatívna vlhkosť vzduchu, zle vetranie spomaľujú schnutie.

Lepenie hrán: Systémy lakov na vodnej báze majú spravidla tendencie ku zlepovaniu hrán. Aby sa zabránilo vzniku nepravidelných škár s následným zlepením blokov sú vhodné rôzne opatrenia: Pevné nalepenie, resp. pevne-elastické nalepenie drevených elementov, starostlivé tmelenie škár, použitie vhodného základného laku, ako napr. LOBA EasyPrime, predošlá úprava drážok na masívnych doskách voskom odolným proti laku pred pokládkou. Vykonanie opatrení, ktoré udržia konštatnú klímu v miestnosti, obzvlášť relatívnu vlhkosť vzduchu. (odporúčame starostlivé poradenstvo zákazníkom) Chúlostivé sú predovšetkým staré podlahy s narušenými, nestabilnými lepidlami, elasticky lepené alebo klincované parkety, palubovka, drevená dlažba, lamelové parkety, paralelne položené parkety, parkety na podlahovom kúrení, dreviny s krátkou reakciou na zmenu vlhkosti, ako je napríklad buk alebo javor.

21/08/2025

Všeobecné pokyny

Informácie v tomto dokumente a všetky ďalšie pokyny a odporúčania, ktoré poskytujeme formou poradenstva užívateľom, sú výsledkom doterajších skúseností a sú v súlade s normami. Z dôvodu celého radu možností použitia a podmienok spracovania nezbavujeme užívateľa povinnosti urobiť vlastné testy alebo využiť technické poradenstvo formou kontaktu s oddelením produktovej technológie LOBA. Dodržujte odporúčania výrobcu krytiny a aktuálnych noriem. Naše ručenie a zodpovednosť sa riadi výhradne našimi všeobecnými obchodnými podmienkami a nie sú rozšírené ani na základe tejto informácie, ani naším poradenstvom. Vydaním nových technických informácií strácajú pôvodné technické informácie svoju platnosť.

Slová a symboly označené symbolom ® predstavujú práva ku značkám, ktoré sú registrované a chránené minimálne na území Nemecka.

21/08/2025