MAPEI PRIMERSEAL M

Impregnace před použitím polyuretanových tmelů a lepidel na všechny typy podkladů.
Impregnace před použitím silikonových a hybridních tmelů na nesavé podklady



OBLASTI POUŽITÍ

Pro polyuretanové pružné těsnicí tmely a lepidla
Primerseal M je speciální adhezní můstek pro polyuretanové pružné těsnicí tmely a lepidla Mapei (např. řada **Mapeflex PU** nebo **Ultrabond PU**) aplikovaných na všechny savé (vyschlé nebo vlhké) i nesavé podklady.
Pro pružné těsnicí tmely a lepidla hybridní, silikonové s kyselou reakcí, silikonové s neutrální reakcí
Primerseal M je speciální adhezní můstek pro hybridní pružné těsnicí tmely a lepidla Mapei (např. řada **Mapeflex MS** nebo **Ultrabond MS**) a silikonové pružné těsnicí tmely s kyselou nebo neutrální reakcí (např. řada **Mapesil**), aplikovaných pouze na nesavé podklady.
Níže je přehledná tabulka podle oblasti použití výrobku **Primerseal M**:

tmely nebo lepidla	podklad		
	savý - vyschlý	*vlhký - savý*	*nesavý*
hybridní	Mapei Primerseal A	Mapei Primerseal A	**Mapei Primerseal M**
silikonové s kyselou reakcí	Mapei Primerseal A	Mapei Primerseal A	**Mapei Primerseal M**
neutrální silikonové	Mapei Primerseal A	Mapei Primerseal A	**Mapei Primerseal M**
polyuretanové	**Mapei Primerseal M**	**Mapei Primerseal M**	**Mapei Primerseal M**
všechny			Mapei Actiprimer M

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

Primerseal M je jednosložkový výrobek na bázi polyuretanových polymerů. Je to transparentní tekutina, která se aplikuje na boční stěny spár vhodným štětcem, v případě velmi savých materiálů i v několika vrstvách, až je dosaženo souvislého homogenního ošetření povrchu.
Primerseal M je kompatibilní s různými polyuretanovými pružnými těsnicími tmely a lepidly Mapei, aplikovanými na nejběžnější vyschlé nebo vlhké savé podklady (jako jsou cementové podklady, cihly, keramika, sádra, povrchově neošetřené dřevo, ...) nebo nesavé podklady (jako kovy, sklo, plasty, natírané povrchy, ...).

Primerseal M je také kompatibilní s různými hybridními pružnými těsnicími tmely a lepidly Mapei a silikonovými těsnicími tmely s kyselou nebo neutrální reakcí, které se aplikují na nesavé stavební podklady.
Primerseal M má dvojí funkci: zvyšuje kompaktnost savých povrchů a současně zvyšuje přídržnost vhodných těsnicích tmelů Mapei k různým materiálům.
Primerseal M lze v kombinaci s vhodným pružným těsnicím tmelem nebo lepidlem Mapei použít pro jakoukoli aplikaci v interiéru i exteriéru, a to jak na vzduchu, tak i ponořený ve vodě.

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

Primerseal M je impregnační přípravek a adhezní můstek. Jako takový může pronikat do pórů savých materiálů nebo měnit vnější vzhled nesavých materiálů. V obou případech ověřte případné změny vzhledu povrchu provedením předběžné zkoušky.
Vzhledem k různé povaze nesavých podkladů (např. kovy, nátěry, plasty) je vždy doporučené provést předběžnou zkoušku k ověření skutečného chování základního nátěru na konkrétním ošetřovaném materiálu.
Před použitím výrobek dobře protřepejte, aby se řádně homogenizoval.

ZPŮSOB APLIKACE NA SAVÉ PODKLADY

Všechny povrchy, které mají být ošetřeny přípravkem **Primerseal M**, musí být pevné, zbavené prachu a nesoudržných částic, olejů, mastnot, vosků a starých nátěrů, které nejsou soudržné s podkladem a jsou bez oxidačních změn.
Je přípustné aplikovat **Primerseal M** na povrch, který je dočasně vlhký (např. po dešti nebo orosený), ale není vystaven trvalé vzlínající kapilární vlhkosti nebo průsaku tlakové vody.
Naneste **Primerseal M** na ošetřovaný povrch vhodným štětcem s dlouhým vlasem, nechte ho několik minut vyschnout a následně aplikujte vhodné pružné těsnicí tmely a lepidla ze sortimentu Mapei.
Tmel naneste, jakmile je základní nátěr na dotek suchý, nejpozději však do 6 hodin po aplikaci primeru.

ZPŮSOB APLIKACE NA NESAVÉ PODKLADY

Všechny povrchy, které mají být ošetřeny přípravkem **Primerseal M**, musí být pevné, zbavené prachu, nesoudržných částic, olejů, mastnot, vosků a starých nátěrů, které nejsou soudržné s podkladem a koroze.
Kovové nebo plastové povrchy odmastěte přípravkem **Actiprimer M** a nechte je 10 minut odvětrat.
Potom naneste **Primerseal M** na povrch vhodným štětcem s dlouhým vlasem, nechte ho nejméně 30 minut vyschnout ale v žádném případě ne déle než 6 hodin po aplikaci primeru, následně aplikujte vhodné pružné těsnicí tmely a lepidla řady Mapei.

SPOTŘEBA

Spotřeba přípravku **Primerseal M** se pohybuje mezi 100 a 300 g/m² v závislosti na rovinnosti a savosti konkrétního povrchu.
Pro ošetření savých podkladů se vyžaduje objem základního nátěru nepřesahující 5 % objemu vybraného těsnicího tmelu nebo lepidla.

BALENÍ

Lahvičky 250 ml a 1000 ml, 8 ks v krabici.

SKLADOVÁNÍ

Přípravek **Primerseal M**, uchovávaný v chladu (do +25 °C) a suchu v původních uzavřených obalech, má dobu skladovatelnosti 15 měsíců.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO PŘÍPRAVU A ZPRACOVÁNÍ NA STAVBĚ

Pokyny pro bezpečné používání našich výrobků najdete v nejnovější verzi Bezpečnostního listu, který je k dispozici na našich webových stránkách www.mapei.com.

VÝROBEK PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI (typické hodnoty)

SPECIFIKACE VÝROBKU	
Konzistence:	tekutina
Barva	Transparentní
Objemová hmotnost	1 g/cm^3
Pracovní teplota	+5/+40°C
Čekací doba před aplikací pružných těsnicích tmelů a lepidel Mapei při teplotě +23°C	Minimum 30 minut Maximum 6 hodin

UPOZORNĚNÍ

Přestože shora uvedené údaje a doporučení odpovídají našim nejlepším zkušenostem, lze je považovat pouze za informativní a musí být podpořeny dlouhodobým používáním výrobku. Proto je nutné před vlastním použitím posoudit vhodnost výrobku pro předpokládané použití. Spotřebitel přebírá veškerou zodpovědnost za případné následky vyplývající z nesprávného použití výrobku.
Viz aktuální verze technického listu, která je k dispozici na našich webových stránkách www.mapei.com.

PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ

Obsah tohoto materiálového listu („ML“) je možné kopírovat do jiného s projektem souvisejícího dokumentu, avšak výsledný dokument nedoplňuje ani nenahrazuje ML platný v době aplikace výrobku MAPEI.
Aktuální ML a informace o záruce najdete na naší webové stránce: www.mapei.com.
JAKÉKOLI ZMĚNY FORMULACE NEBO POŽADAVKŮ UVEDENÝCH NEBO ODVOZENÝCH Z TOHOTO ML RUŠÍ VEŠKERÉ ZÁRUKY MAPEI.

Mapei, spol. s r.o.
Smetanova 192/33 - Olomouc - Hodolany, 779 00
+420-585-201-151 www.mapei.cz info@mapei.cz

08133-5-2025-CZ

Jakákoli reprodukce textů, fotografií a ilustrací této publikace je zakázána a může být postihována dle zákona