

MUREXIN

www.murexin.com


MUREXIN Lepiaca malta Profiflex Maxi **MB 25**

- Pre hrúbku lôžka 4 až 20 mm
- Na lepenie obkladov a dlažieb
- Vhodná aj na prírodný kameň
- Vode a mrazu odolná



MUREXIN. To drží.

- Pre hrubé lôžko do 20 mm
- Na lepenie obkladov a dlažieb
- Vhodná aj na prírodný kameň
- Vode a mrazu odolná



Vlastnosti

Prášková, zušľachtená, hydraulicky tuhnúca lepiaca malta pre lepenie obkladov a dlažieb do hrubého maltového lôžka s hrúbkou až 20mm, odolná pôsobeniu vody a mrazu.

Použitie

V interiéri aj exteriéri na lepenie keramických obkladov a dlažieb, prvkov z jemnej kameniny, dlažieb s nasiakavosťou pod 0,5%, prírodného kameňa, tehlových obkladov. Na lepenie hlavne do lôžka s hrúbkou max 20 mm, na podklady a dlaždice kde nie je možné použiť metódu tenkovrstvového lepenia.

Technické údaje (Platí pre teplotu 20°C a rel. vlhkosť vzduchu 60 %)

Spotreba	cca 3 kg/m ²
Max. hr. vrstvy	20 mm
Čas použiteľnosti	cca 4 hod
Čas zavädnutia	cca 30 min.
Čas prestaviteľnosti	cca 5 min
Čas zrenia	žiadny
Spotreba vody	0,28 l / kg

Spracovanie

Odporúčané náradie: Nízkootáčkové elektrické miešadlo, vhodná miešacia nádoba, murárska lyžica, špongia, zubové hladidlo s veľkosťou zubov v súlade s vlastnosťami lepeného materiálu.

Príprava podkladu: Nesúdržné vrstvy a šlemy odstráňte vhodným spôsobom (napr. brúsením). Podklad očistite, zbavený prachu, napenetrujte s vhodnou penetráciou.

Podklad: Musí byť suchý, pevný, nosný, tvarovo stabilný, nezmrznutý, zbavený prachu, nečistôt, olejov, masnôt, tukov, všetkých separačných vrstiev a voľných častíc. Musí vyhovovať požiadavkám platných noriem a predpisov.

Miešanie: Maltovú zmes nasypť do čistej nádoby s predpísaným množstvom čistej studenej vody a

rozmiešajte pomocou elektrického miešadla. Doba miešania cca 3 minúty.

Spracovanie: Materiál nanášajte na podklad v dvoch krokoch. V prvej fáze naneste tenkú kontaktnú vrstvu, do tejto ešte vlhkej vrstvy nanášajte v druhom kroku lepiacu maltu zodpovedajúcu zubovou stierkou vedenou pod uhlom cca 45 – 60°. Lepenú dlaždicu vtláčte do čerstvého maltového lôžka. Krytie rubu dlažby, obkladu lepiacou maltou v interiéri odporúčame min. 60%, v exteriéri min. 95%. V exteriéri, a pri veľmi zaťažovaných priestoroch používajte kombinovaný postup obojstranného nanášania lepidla. Pre lepenie v exteriéri na plochách zaťažovaných dažďom odporúčame použiť malty s označením „Trass“, ktoré redukujú tvorbu výkvetov.