

# Vhodnosť použitia nivelačných hmôt

Tabuľka je orientačným návodom pre výber vhodnej nivelačnej hmoty, na základe našich skúseností, vzhľadom na uvedený typ podkladu a použitej krytiny. Uvedené údaje sú orientačné a vzťahujú sa na normové parametre podkladu a klimatických podmienok. Presnejšie informácie o vhodnosti použitia a spracovania nájdete v technických listoch výrobcov.

	Triedy pevnosti	Max. hrúbka vrstvy (mm)	Pokládka podlahovín po (hod.)**	Podklad						Podlahová krytina									
				Drevené podlahy	Drevotrieska	Betón	Dlažba / Terrazzo Kameň	Anhydritový poter	Cementový poter	PVC	Linoleum	Koberce	Parkety - masív	Parkety - hotové	Plávajúce podlahoviny	Dlažba	Epoxid, Polyuretán		
Príprava	Opieskovanie/otryskanie					•			•										
	Brúsenie			•	•	•	•	•	•										
	Vysávanie a vyčistenie			•	•	•	•	•	•										
	Oprava trhlín s EP-živicami			•	•	•	•	•	•										
	Oprava trhlín s 2K-HOCO 24			•	•	•	•	•	•										
Penetrácia / parozábrana	Penetračný náter D1								A/N										
	Superzáklad D4				A/N	A/N	A/N	A/N	A/N										
	Híbkový základ D7					A/N		A/N	A/N										
	Špeciálny adhézný mostik DX 9			A/N	A/N	A/N	A/N	A/N	A/N										
	Penetračný náter PU 5					A/A		A/N	A/A										
	Epoxidové živice EP 70 BM ; 2K EP 170 ; EC 60				A/N	A/N	A/A	A/N	A/N	A/A									
Stierkovanie a vyrovnávanie	Nivelačná hmota Maximo M 61	C30/F7	10	12-24			✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Nivelačná hmota ST 12	C25/F5	12	18-36			✓	✓		✓		✓			✓	✓			
	Nivelačná hmota ST 25	C25/F5	35	24-48			✓	✓		✓		✓			✓	✓			
	Nivelačná hmota LEWELL ST 215 STANDARD	C25/F5	15	24-48			✓	✓		✓		✓			✓	✓			
	Nivelačná hmota LEWELL ST 330 STANDARD	C25/F5	30	24-72			✓	✓		✓		✓			✓	✓			
	Nivelačná hmota Objekt Plus OS 50	C30/F10	15	24-36			✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Nivelačná hmota LEWELL PR 110 PROFI	C30/F6	10	18-36			✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Nivelačná hmota Extrém NE 30	C40/F7	30	24-48			✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	*
	Rýchla nivelačná hmota SL 52	C60/F15	20	1-12			✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Nivelačná hmota na drevené podlahy NH 75	C40/F10	20	24-36	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Nivelačná hmota CA 20	C30/F7	20	24-36			✓	✓	✓	✓	✓	✓	*	✓	✓	✓	✓	✓	
	Nivelačná hmota CA 15	C25/F7	15	24-36			✓	✓	✓	✓	*	*	✓		✓	✓	✓	✓	
	Nivelačná hmota pre exteriér FMA 30	C25/F7	30	24-36			✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Nivelačná hmota LEWELL NA 320	C25/F6	20	24-48			✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Nivelačná hmota Industrie FMI 50	C30/F10	50	24-48			✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Výplňová a oprávková hmota SF 83	C30/F7	40	0,5	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Výplňová a oprávková hmota CA 85	C12/F4	50	2-3			✓		✓	✓	*	*	✓	*	✓	✓	✓	✓	
	Murefix MF 4	C35/F10	4	0,5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

\* vhodné s obmedzením, odporúčame konzultovať s obchodno-technickým zástupcom Murexin

\*\* časové údaje o pokládke podlahovín sú stanovené pre teplotu 20°C, relatívnu vlhkosť vzduchu 65% a hrúbku vrstvy cca 4 mm.

A = vhodné na použitie ; A\* = vhodné na použitie po zriadení s vodou podľa tech.listu; N = nevhodné na použitie