

# Prehľad lakovacích systémov Murexin

Murexin má v ponuke laky a ošetrovacie prostriedky pre všetky typy zaťaženia v rôznych skladbách, v trvalo najvyššej kvalite.

Aqua-Systemy

R-Systemy

Finish

Normálne zaťaženie (Obytné priestory)

**Murexin 12-hodinový-System**

Aqua tmel na drevo AV 10 1 - 2 x špachtľovať (prepracovateľný po: cca. 30 - 45 min.)	Tmel na drevo LV 15 1 - 2 x špachtľovať (prepracovateľný po: cca. 1 hod.)	
Aqua Špeciálna základovka AV 20 1 x vaľčekovať (cca. 1,5 hod.); 2 x špachtľovať (po cca. 20 min.)	Univerzálna základovka LV 45 1 - 2 x vaľčekovať (cca. 1,5 - 12 hod. podľa druhu dreva); 2 x špachtľovať	
Aqua lak objekt PO 70 2 x vaľčekovať (po cca. 4,5 hod.) <small>Medzičas až pred posledným lakovaním!</small>	Aqua PU lak PU 80 2 x vaľčekovať (po cca. 4,5 hod.) <small>Medzičas až pred posledným lakovaním!</small>	Aqua parketový lak špeciál PS 90 2 x vaľčekovať (po cca. 3,5 hod.) <small>Medzičas až pred posledným lakovaním!</small>

> Výhoda systému: celá skladba môže byť vyhotovená do 12 hodín!

**Murexin Gel-Perfekt-System**

Aqua tmel na drevo AV 10 1 - 2 x špachtľovať (prepracovateľný po: cca. 30 - 45 min.)	Tmel na drevo LV 15 1 - 2 x špachtľovať (prepracovateľný po: cca. 1 hod.)	
Aqua lak objekt PO 70 1 x vaľčekovať (cca. 4,5 hod.)	Aqua PU lak PU 80 1 x vaľčekovať (cca. 4,5 hod.)	Aqua parketový lak špeciál PS 90 1 x vaľčekovať (cca. 3,5 hod.)
Aqua Základový gel AV 30 1 x špachtľovať (cca. 1,5 hod.)		
Aqua lak objekt PO 70 1 x vaľčekovať (cca. 4,5 hod.)	Aqua PU lak PU 80 1 x vaľčekovať (cca. 4,5 hod.)	Aqua parketový lak špeciál PS 90 1 x vaľčekovať (cca. 3,5 hod.)

> Výhoda systému: vyplní malé póry a vytvorí opticky dokonaly povrch!

**Murexin 1 komponenty-System**

Aqua tmel na drevo AV 10 1 - 2 x špachtľovať (prepracovateľný po: cca. 30 - 45 min.)	Tmel na drevo LV 15 1 - 2 x špachtľovať (prepracovateľný po: cca. 1 hod.)	
Aqua lak objekt PO 70 2 x vaľčekovať (cca. 4,5 hod.) <small>Medzičas až pred posledným lakovaním!</small>	Aqua PU lak PU 80 2 x vaľčekovať (cca. 4,5 hod.) <small>Medzičas až pred posledným lakovaním!</small>	Aqua parketový lak špeciál PS 90 2 x vaľčekovať (cca. 3,5 hod.) <small>Medzičas až pred posledným lakovaním!</small>
Aqua lak objekt PO 70 1 x vaľčekovať (cca. 4,5 hod.) <small>Medzičas až pred posledným lakovaním!</small>	Aqua PU lak PU 80 1 x vaľčekovať (cca. 4,5 hod.) <small>Medzičas až pred posledným lakovaním!</small>	Aqua parketový lak špeciál PS 90 1 x vaľčekovať (cca. 3,5 hod.) <small>Medzičas až pred posledným lakovaním!</small>

> Výhoda systému: celá skladba môže byť vyhotovená jedným produktom!

Veľké zaťaženie (Kancelárske priestory)

**Murexin 16-hodinový-System**

Aqua tmel na drevo AV 10 1 - 2 x špachtľovať (prepracovateľný po: cca. 30 - 45 min.)	Tmel na drevo LV 15 1 - 2 x špachtľovať (prepracovateľný po: cca. 1 hod.)	
Aqua Špeciálna základovka AV 20 1 x vaľčekovať (cca. 1,5 hod.); 2 x špachtľovať (po cca. 20 min.)	Univerzálna základovka LV 45 1 - 2 x vaľčekovať (cca. 1,5 - 12 hod. podľa druhu dreva); 2 x špachtľovať	
Aqua PU lak PU 80 3 x vaľčekovať (po cca. 4,5 hod.) <small>Medzičas až pred posledným lakovaním!</small>	Aqua parketový lak Extrem NX 85 2 x vaľčekovať (po cca. 4,5 hod.) <small>Medzičas až pred posledným lakovaním!</small>	Aqua parketový lak špeciál PS 90 3 x vaľčekovať (po cca. 3,5 hod.) <small>Medzičas až pred posledným lakovaním!</small>

> Výhoda systému: celá skladba môže byť vyhotovená do 16 hodín!

**Murexin Gel-Perfekt-System**

Aqua tmel na drevo AV 10 1 - 2 x špachtľovať (prepracovateľný po: cca. 30 - 45 min.)	Tmel na drevo LV 15 1 - 2 x špachtľovať (prepracovateľný po: cca. 1 hod.)	
Aqua PU lak PU 80 2 x vaľčekovať (cca. 4,5 hod.)	Aqua parketový lak Extrem NX 85 2 x vaľčekovať (cca. 4,5 hod.)	Aqua parketový lak špeciál PS 90 2 x vaľčekovať (cca. 3,5 hod.)
Aqua Základový gel AV 30 2 x špachtľovať (cca. 1,5 hod.)		
Aqua PU lak PU 80 1 x vaľčekovať (cca. 4,5 hod.)	Aqua parketový lak Extrem NX 85 1 x vaľčekovať (cca. 4,5 hod.)	Aqua parketový lak špeciál PS 90 1 x vaľčekovať (cca. 3,5 hod.)

> Výhoda systému: vyplní malé póry a vytvorí opticky dokonaly povrch!

**Murexin NT 100-System**

Aqua tmel na drevo AV 10 1 - 2 x špachtľovať (prepracovateľný po: cca. 30 - 45 min.)	Tmel na drevo LV 15 1 - 2 x špachtľovať (prepracovateľný po: cca. 1 hod.)	
Aqua Špeciálna základovka AV 20 1 x vaľčekovať (cca. 1,5 hod.); 2 x špachtľovať (po cca. 20 min.)	Univerzálna základovka LV 45 1 - 2 x vaľčekovať (cca. 1,5 - 12 hod. podľa druhu dreva); 2 x špachtľovať	Aqua Základový gel AV 30 2 x špachtľovať (po cca. 1,5 hod.)
Aqua Nano lak NT 100 2 x vaľčekovať (cca. 4,5 hod.) <small>Medzičas až pred posledným lakovaním!</small>		

> Výhoda systému: vysoká odolnosť pri veľkom zaťažení!

Veľmi veľké zaťaženie (Obchodné priestory)

**Murexin NT 100-System**

Aqua tmel na drevo AV 10 1 - 2 x špachtľovať (prepracovateľný po: cca. 30 - 45 min.)	Tmel na drevo LV 15 1 - 2 x špachtľovať (prepracovateľný po: cca. 1 hod.)	
Aqua Špeciálna základovka AV 20 1 x vaľčekovať (cca. 1,5 hod.); 2 x špachtľovať (po cca. 20 min.)	Univerzálna základovka LV 45 1 - 2 x vaľčekovať (cca. 1,5 - 12 hod. podľa druhu dreva); 2 x špachtľovať	
Aqua Nano lak NT 100 3 x vaľčekovať (cca. 4,5 hod.) <small>Medzičas až pred posledným lakovaním!</small>		

> Výhoda systému: veľká odolnosť pri veľkom zaťažení!

**Murexin NT 100-Gel-Perfekt-System**

Aqua tmel na drevo AV 10 1 - 2 x špachtľovať (prepracovateľný po: cca. 30 - 45 min.)	Tmel na drevo LV 15 1 - 2 x špachtľovať (prepracovateľný po: cca. 1 hod.)	
Aqua Špeciálna základovka AV 20 1 x vaľčekovať (cca. 1,5 hod.); 2 x špachtľovať (po cca. 20 min.)	Univerzálna základovka LV 45 1 - 2 x vaľčekovať (cca. 1,5 - 12 hod. podľa druhu dreva); 2 x špachtľovať	
Aqua Základový gel AV 30 2 x špachtľovať (cca. 1,5 hod.)		
Aqua Nano lak NT 100 3 x vaľčekovať (cca. 4,5 hod.) <small>Medzičas až pred posledným lakovaním!</small>		

> Výhoda systému: vysoká odolnosť pri veľkom zaťažení, opticky dokonaly povrch!

Veľmi veľké zaťaženie (Obchodné priestory)

**Murexin PU-System**

Tmel na drevo LV 15 1 - 2 x špachtľovať (prepracovateľný po: cca. 1 hod.)	Univerzálna základovka LV 45 1 - 2 x vaľčekovať (cca. 1,5 - 12 hod. podľa druhu dreva); 2 x špachtľovať	
Lack 2K PU 95 2 - 3 x vaľčekovať (po cca. 5 hod.) <small>Medzičas až pred posledným lakovaním!</small>		

**Murexin IS 75-System**

Tmel na drevo LV 15 1 - 2 x špachtľovať (prepracovateľný po: cca. 1 hod.)	Univerzálna základovka LV 45 1 - 2 x vaľčekovať (cca. 1,5 - 12 hod. podľa druhu dreva); 2 x špachtľovať	
Impregnačný lak IS 75 2 x vaľčekovať (po cca. 15-18 hod.) <small>Medzičas až pred posledným lakovaním!</small>		

Systém športových podláh

**Murexin NX 85 System - Športových podláh**

Aqua tmel na drevo AV 10 1 - 2 x špachtľovať (prepracovateľný po: cca. 30 - 45 min.)	Tmel na drevo LV 15 1 - 2 x špachtľovať (prepracovateľný po: cca. 1 hod.)	
Aqua Špeciálna základovka AV 20 1 x vaľčekovať (cca. 1,5 hod.); 2 x špachtľovať (po cca. 20 min.)	Univerzálna základovka LV 45 1 - 2 x vaľčekovať (cca. 1,5 - 12 hod. podľa druhu dreva); 2 x špachtľovať	
Nano lak NT 100 3 x vaľčekovať (cca. 4,5 hod.) <small>Medzičas až pred posledným lakovaním!</small>		

> Výhoda systému: veľká odolnosť pri veľkom zaťažení, opticky dokonaly povrch!

Olej

**Murexin Olej-System**

Aqua tmel na drevo AV 10 1 - 2 x špachtľovať (prepracovateľný po: cca. 30 - 45 min.)	Tmel na drevo LV 15 1 - 2 x špachtľovať (prepracovateľný po: cca. 1 hod.)	
Prírodný olej NP 90 1 - 2 x špachtľovať + leštiť s bielym padom (vysušíť: cca. 10 - 12 hod.)		Tvrдый voskový olej HP 91 1 - 2 x špachtľovať + leštiť s bielym padom (vysušíť: cca. 10 - 12 hod.)

> Výhoda systému: ekologická ochrana a starostlivosť z prírodných olejov a voskov!