

Primer PU 150

- > zlepšuje prídržnosť tmelov
- > jednozložkový
- > na savé a nesavé podklady



Popis produktu

Tekutý, rozpúšťadlá obsahujúci základný náter zlepšujúci prídržnosť PU, MS (X-Bond) a silikónových tmelov. Uzatvára póry a reguluje nasiakavosť podkladu. V interiéri aj exteriéri na zlepšenie prídržnosti pružných škárovacích tmelov, hlavne PU a silikónov. Je ideálny v bežných škárach, dilatačných škárach, na nasiakavých i nenasiakavých podkladoch.

Balenia:

Veľkosť / Typ balenia	ks/kart.	ks/pal.
1 L / KFL	6	378

Skladovanie:

V suchu, chlade a v nezmrznutom stave na drevených roštach v neporušenom originálnom balení po dobu: 730 dní.

Spracovanie

Odporúčané náradie

Štetec, handrička s nepúšťajúcimi vláknami.

Spracovať:

Na nenasiakavé podklady nanášajte s nasýtenou handričkou, ak je už handrička znečistená, vymeňte ju. Na nasiakavé podklady primer nanášajte pomocou štetca, nanášajte dovtedy, kým nevznikne viditeľná uzavretá vrstva. Pri citlivých materiáloch, ako napr. mramor, primer najskôr vyskúšajte, či nespôsobuje nežiadúce zafarbenie. Nanesený Primer PU 150 nechajte odvetrať min. 30 min., no najneskôr do 8 hodín naneste škárovací tmel. Príliš krátka doba odvetrania spôsobuje problém s prídržnosťou tmelov. Chráňte okolité plochy - primer spôsobuje zafarbenie.

Následné ošetrovanie:

86700, Primer PU 150 , platné od: 24.03.2020, Zaborsky Martin, Strana 1

Počas doby odvetrania chráňte nanosený primer pred pôsobením vlhkosti, prachu a iných nečistôt.

Technické údaje

Čas odvetrania	min. 30 min.; max 8 hod.
Objemová hmotnosť	cca 1,0 g/cm ³
Viskozita	cca 50 mPa*s
Spotreba	cca 1 l / 150 bm v závislosti od materiálu škáry

Podklad

Vhodné podklady:

Na všetky bežné stavebné nasiakavé aj nenasiakavé podklady.

Podklad musí byť suchý, pevný, nosný, tvarovo stály, nezmrznutý, zbavený prachu, nečistôt, mastnoty, tukov, všetkých separačných vrstiev a voľných častíc.

Príprava podkladu:

Podklad dôkladne očistite. Vzhľadom na skutočnosť, že Murexin Primer PU 150 vytvára hlavne na nasiakavých podkladoch transparentný film, odporúčame ohraničiť plochu lepiacou páskou. Zabráňte tak vzniku škvŕn a tieňov na okraji škáry.

Pokyny k produktu a spracovateľské pokyny

Informácie o materiáli:

- Pri spracovaní mimo ideálneho rozsahu teplôt a vlhkosti sa môžu výrazne zmeniť vlastnosti materiálu.
- Pred spracovaním nechajte materiál dostatočne dlho aklimatizovať na teplotu prostredia!
- Na zachovanie vlastností produktu sa nesmú pridávať žiadne cudzie látky!

Upozornenia k spracovaniu:

- Nepoužívajte pri teplotách pod + 5 °C!
- Ideálna teplota pre materiál, podklad a vzduch je +15 °C až + 25 °C.
- Ideálna relatívna vzdušná vlhkosť je 40% až 60%.
- Zvýšená vzdušná vlhkosť a nižšie teploty spomaľujú tuhnutie a tvrdnutie, znížená vlhkosť a vyššie teploty tieto procesy urýchľujú.
- Zabezpečte dostatočné vetranie počas schnutia, reakcie a vytvrdzovania; vyhňte sa prievanu!
- Chráňte pred priamym slnečným žiarením, vetrom a poveternostnými vplyvmi!
- Chráňte susediace konštrukcie/povrchy.

Tipy:

- Odporúčame najprv materiál otestovať na malej ploche, alebo urobiť skúšku menšieho množstva materiálu.
- Dodržiavajte pokyny uvedené v technických listoch všetkých materiálov MUREXIN použitých v skladbe.
- Pre prípadné opravy/reklamácie uchovajte originálny výrobok/obal z príslušnej šarže.

Uvedené údaje sú priemerné hodnoty, ktoré boli stanovené v laboratórnych podmienkach. V dôsledku použitia prírodných surovín sa deklarované hodnoty jednotlivých šarží môžu mierne líšiť bez vplyvu na vhodnosť výrobku.

Bezpečnostné pokyny

Informácie o zložení, manipulácii, vplyvoch na životné prostredie, zodpovedajúcich opatreniach pri spracovaní a jeho likvidácii sa nachádzajú v karte

86700, Primer PU 150 , platné od: 24.03.2020, Zaborsky Martin, Strana 2

bezpečnostných údajov.

Tento technický list vychádza z bohatých skúseností, jeho účelom je poskytovať rady podľa najlepšieho vedomia, nevytvára žiadne právne záväzky a neodôvodňuje zmluvný právny vzťah ani vedľajší záväzok z kúpnej zmluvy. Za kvalitu našich materiálov ručíme v rozsahu našich všeobecných obchodných podmienok. Naše produkty smú používať iba odborníci a/alebo skúsené, odborne kvalifikované osoby a osoby s adekvátnymi remeselnými zručnosťami. Používateľovi nesmie byť odopreté jeho právo na spätný dopyt v prípade nejasností ani na odborné spracovanie. Predovšetkým odporúčame najskôr použiť skúšobnú plochu alebo vykonať predbežný test pomocou laboratórnej skúšky. Nie je však prirodzene možné uviesť úplne kompletný rozsah všetkých možných, súčasných aj budúcich prípadov použitia a špecifik. Vynechali sme údaje, pri ktorých sa dá predpokladať, že ich budú ovládať kvalifikovaní odborníci. Dodržujte platné technické, národné a európske normy, smernice a listy s pokynmi týkajúce sa materiálov, podkladu a následnej montáže! Nahláste prípadné pochybnosti. Vydaním novej verzie stráca táto verzia svoju platnosť. Najnovší hárok s pokynmi, kartu bezpečnostných údajov a všeobecné obchodné podmienky nájdete vždy na internetovej stránke www.murexin.com.