

Superzáklad D 4



- > disperzný adhézny mostík
- > viac účelové použitie
- > veľmi nízky obsah emisií EC1-PLUS
- > obsahuje kremičitý piesok

Popis produktu

Jednozložkový, bezrozpúšťadlový, rýchlo tuhnúci, disperzný adhézny mostík pripravený na aplikáciu. Vyniká veľkou príľnavosťou. Po zaschnutí zanecháva drsný povrch. Vhodný na prípravu nenasiakavých a nasiakavých podkladov v interiéri a v zastrešených priestoroch v exteriéri pred nanášaním ďalších vrstiev materiálov ako sú napr. nivelačné a stierkové hmoty. Ideálny pri lepení nového obkladu alebo nivelovaní na obklad starý, pôvodný.

Balenia:

Veľkosť / Typ balenia	ks/kart.	ks/pal.
5 KG / KE		85
10 KG / KE		36
1 KG / KDO	10	320

Skladovanie:

V suchu, chlade na drevených roštach v neporušenom originálnom balení po dobu: 365 dní, chráňte pred mrazom.

Spracovanie

Odporúčané náradie

Maliarska štetka, velúrový valec s krátkym vlasom, štetec. Náradie po použití umyte vodou.

Miešanie

Pred spracovaním premiešajte.

Spracovať:

Materiál nanášajte vhodným náradím rovnomerne v tenkej vrstve na pripravený podklad. Vyhnite sa tvorbe mlák! Pri nenasiakavých podkladoch aplikujte neriedený, pri veľmi nasiakavých cementových a anhydritových podkladoch zriedený v pomere 1:1 s vodou. Znečistené plochy okamžite umyte čistou vodou! Nanášanie následných vrstiev je možné až po rovnomernom vyschnutí adhézneho mostíka D4. Tento čas je orientačne 60 minút pri nenasiakavých podkladoch, 1-2 hod. pri cementových podkladoch. Pri anhydritových podkladoch nechajte vyschnúť min. 12 hod. Čas schnutia vždy závisí od aktuálnych, miestnych klimatických podmienok (teploty podkladu, vlhkosti a nasiakavosti podkladu).

Technické údaje

Vhodnosť na pokládku	60 min. (pri nenasiakavom podklade)
Objemová hmotnosť	cca 1,28 g/cm ³
Farba	žltá
Spotreba vody	b
Spotreba	100 - 150 g/m ² podľa drsnosti podkladu
Premostenie trhlín	b
teplota pri spracovaní	> +15°C až +25°C
Teplota podkladu:	> +15°C
Zloženie:	Voda, disperzie, aditíva, farbivá

Skúšobné osvedčenia

Skontrolované podľa (norma, klasifikácia ...)

EC1-PLUS

Podklad

Vhodné podklady:

bežné minerálne stavebné podklady:
betón
cementový poter / nivelačná hmota
anhydritový poter / nivelačná hmota
liaty asfalt
drevený podklad (okrem OSB-dosky s úpravou Conti-Finish)
suché potery

Podklad musí byť suchý, pevný, nosný, tvarovo stabilný, nezmrznutý, zbavený prachu, nečistôt, olejov, mastnôt, tukov, všetkých separačných vrstiev a voľných častíc. Musí zodpovedať požiadavkám platných noriem a predpisov.

Príprava podkladu:

Nesúdržné vrstvy a šlemy (hlavne pri sadrových podkladoch) odstráňte vhodným mechanickým spôsobom (napr. brúsením, frézovaním atď.). Podklad povysávajte. Nenasiakavé podklady očistite a odmastnite (prípadne prebrúste). Overte vyzretosť podkladu.

Pokyny k produktu a spracovateľské pokyny

Informácie o materiáli:

- Pri spracovaní mimo ideálneho rozsahu teplôt a vlhkosti sa môžu výrazne zmeniť vlastnosti materiálu.
- Pred spracovaním nechajte materiál dostatočne dlho aklimatizovať na teplotu prostredia!
- Na zachovanie vlastností produktu sa nesmú pridávať žiadne cudzie látky!
- Dodržiavajte pokyny ohľadne pridávania vody alebo riedenia materiálu!
- Pred použitím tónovaných výrobkov skontrolujte či súhlasí farebný odtieň!
- Rovnomernosť farieb je zaručená iba v rámci jednej šarže.
- Výsledný farebný odtieň je výrazne ovplyvnený environmentálnymi podmienkami.

60010, Superzáklad D 4, platné od: 18.03.2020, Zaborsky Martin, Strana 2

materiály pre Podlahy

- Vodou riediteľné systémy môžu byť po zriadení vodou len obmedzený čas spracovateľné, preto odporúčame spracovať ich čo najrýchlejšie.
- Penetrácie nechajte vždy predpísaný čas vyschnúť alebo vytvrdnúť.
- Pri navlhčení už suchého adhézneho mostíka sa tento znovu emulguje. To vedie k optimálnemu spojeniu príslušných systémových komponentov.

Upozornenia k spracovaniu:

- Nepoužívajte pri teplotách pod + 15 °C!
- Ideálna teplota pre materiál, podklad a vzduch je +15 °C až +25 °C.
- Ideálna relatívna vzdušná vlhkosť je 40% až 60%.
- Zvýšená vzdušná vlhkosť a nižšie teploty spomaľujú tuhnutie a tvrdnutie, znížená vlhkosť a vyššie teploty tieto procesy urýchľujú.
- Zabezpečte dostatočné vetranie počas schnutia, reakcie a vytvrdzovania; vyhnite sa prievanu!
- Chráňte pred priamym slnečným žiarením, vetrom a poveternosťnými vplyvmi!
- Chráňte susediace konštrukcie/povrchy.

Tipy:

- Odporúčame najprv materiál otestovať na malej ploche, alebo urobiť skúšku menšieho množstva materiálu.
- Dodržiavajte pokyny uvedené v technických listoch všetkých materiálov MUREXIN použitých v skladbe.
- Pre prípadné opravy/reklamácie uchovajte originálny výrobok/obal z príslušnej šarže.

Uvedené údaje sú priemerné hodnoty, ktoré boli stanovené v laboratórnych podmienkach. V dôsledku použitia prírodných surovín sa deklarované hodnoty jednotlivých šarží môžu mierne líšiť bez vplyvu na vhodnosť výrobku.

Bezpečnostné pokyny

Informácie o zložení, manipulácii, vplyvoch na životné prostredie, zodpovedajúcich opatreniach pri spracovaní a jeho likvidácii sa nachádzajú v karte bezpečnostných údajov.

Tento technický list vychádza z bohatých skúseností, jeho účelom je poskytovať rady podľa najlepšieho vedomia, nevytvára žiadne právne záväzky a neodôvodňuje zmluvný právny vzťah ani vedľajší záväzok z kúpnej zmluvy. Za kvalitu našich materiálov ručíme v rozsahu našich všeobecných obchodných podmienok. Naše produkty smú používať iba odborníci a/alebo skúsené, odborne kvalifikované osoby a osoby s adekvátnymi remeselnými zručnosťami. Používateľovi nesmie byť odopreté jeho právo na spätný dopyt v prípade nejasností ani na odborné spracovanie. Predovšetkým odporúčame najskôr použiť skúšobnú plochu alebo vykonať predbežný test pomocou laboratórnej skúšky. Nie je však prirodzene možné uviesť úplne kompletný rozsah všetkých možných, súčasných aj budúcich prípadov použitia a špecifik. Vynechali sme údaje, pri ktorých sa dá predpokladať, že ich budú ovládať kvalifikovaní odborníci. Dodržujte platné technické, národné a európske normy, smernice a listy s pokynmi týkajúce sa materiálov, podkladu a následnej montáže! Nahláste prípadné pochybnosti. Vydaním novej verzie stráca táto verzia svoju platnosť. Najnovší hárok s pokynmi, kartu bezpečnostných údajov a všeobecné obchodné podmienky nájdete vždy na internetovej stránke www.murexin.com.