

Zušľacht'ovacia emulzia S 2 (Kleberemulsion S 2)

- ✓ zvyšuje pružnosť lepiacich mált
- ✓ zvyšuje mrazuodolnosť
- ✓ zvyšuje vodeodolnosť
- ✓ jednoduché dávkovanie



Popis výrobku

Disperzia zložená zo zušľacht'ovacích prísad zvyšujúca pružnosť a prídržnosť Murexin lepiacich mált. Pridaním Zušľacht'ovacej emulzie S 2 dokážete zvýšiť pružnosť lepiacej malty až o jednu triedu, z lepiacej malty s pružnosťou S1 získate maltu s pružnosťou S2, ako aj z lepiacej malty, ktorá nespĺnila požiadavky S1, pridaním emulzie získate maltu s pružnosťou S1.

Použitie

V interiéri aj exteriéri na zušľachtenie Murexin lepiacich mált určených pre použitie v priestoroch so zvýšeným statickým a tepelným namáhaním, ako napr. podklady s podlahovým vykurovaním, balkóny, terasy, fasády a pod.

Balenie a skladovanie

Balenie:

3 kg plast. kanister	144 kan. / 432 kg na palete
5 kg plast. Kanister	96 kan. / 480 kg na palete

Skladovanie:

V suchu na drevených roštach v neporušenom originálnom balení.
Skladovateľnosť: cca 12 mesiacov.

Technické údaje

Platí pre teplotu 20°C a rel. vlhkosť vzduchu 65 %.

Spotreba: 3 kg na 13 kg lepiacej malty

5 kg na 25 kg lepiacej malty

Teplota počas spracovania: +5°C až +30°C

Skúšané podľa

Spracovanie

Odporúčané náradie:

Náradie vhodné na miešanie lepiacich mált.

Podklad:

Vid' podklady pod lepiace malty

Príprava podkladu:

Vid' príprava podkladov pod lepiace malty

Miešanie:

Pred použitím krátko premiešajte. V čistej miešacej nádobe zmiešajte so suchou lepiacou maltou, miešajte až kým nevznikne homogénna zmes bez hrudiek. Čas miešania cca 3 min.

Miešací pomer:

25 kg Murexin Lepiacej malty
5 kg Zušľachtovacej emulzie S 2

13 kg Murexin Lepiacej malty
3 kg Zušľachtovacej emulzie S 2

Pozor!

Od udávaného množstva zámesovej vody odpočítajte množstvo pridanej emulzie!

Napr. Odporúčané množstvo zámesovej vody je 6L, ak pridám Zušľachtovaciu emulziu S 2 – 5 kg, potom bude množstvo zámesovej vody 1L.

5 kg emulzie + 1L vody = 6L zámesovej zmesi

Spracovanie:

Vid' spracovanie lepiacich mált.

Následné ošetrovanie:

Vid' „Následné ošetrovanie“ lepiacich mált.

Pre perfektný systém

Zušľachtovacia emulzia S 2 je vhodná pre:

Pružná lepiaca malta Maximo M 41
Pružná lepiaca malta biela KWF 61
Pružná lepiaca malta rýchlotuhnúca biela SFK 81
Profiflex KPF 35

Pružná lepiaca malta šedá KGF 65
Pružná lepiaca malta TRASS KTF 55
Lepiacia malta do tekutého lôžka FBS 75

Ochrana pri práci

Špecifické informácie o výrobku pokiaľ ide o jeho zloženie, vplyvy na životné prostredie, čistenie a zodpovedajúce opatrenia pri jeho likvidácii nájdete v **Bezpečnostnom liste**.

Dôležité

Dodržujte normy, smernice a technické listy týkajúce sa podkladu. Nespracovávajújte pri teplotách pod +5°C. Vysoká vzdušná vlhkosť a nižšie teploty spomaľujú tuhnutie a tvrdnutie, vyššie teploty tieto procesy urýchľujú. Nepridávajte žiadny iný materiál.

Obsah tohto listu vychádza z našich najlepších skúseností a poznatkov založených na dlhodobom výskume a praxi. Kvalitu našich materiálov garantujeme našimi Obchodnými a dodacími podmienkami. List nemá právnu záväznosť a nezakladá ani zmluvné právne vzťahy, ani nie je súčasťou kúpnej zmluvy. Uvádzame len obmedzené informácie, ktoré však môžu pomôcť vylúčiť možné riziká chýb. Prírodnene nemôžeme zahrnúť všetky špeciálne okolnosti súčasných aj budúcich prípadov použitia výrobku. Údaje, pri ktorých predpokladáme v odbornej verejnosti všeobecnú znalosť, neuvádzame. Užívateľ sa nemôže zriecť zodpovednosti za odborné spracovanie materiálu ani konzultácií pri nejasnostiach, ani skúškou na mieste aplikácie. Vydaním nového technického listu stráca tento výtlačok svoju platnosť.