

Lazúra na drevo HL 2500

- > zodpovedá limitným množstvám VOC 2010
- > UV-ochrana
- > poveternostným vplyvom odolná



Popis produktu

Farebná, rozpúšťadlová, ochranná lazúra na drevo s hlbokým účinkom. Špeciálna kombinácia spojív a svetlostálych pigmentov zaručuje vysokú ochranu dreva a jeho odolnosť proti vplyvom počasia a UV žiarenia. V interiéri aj exteriéri, vhodná na náter dverí, okenných rámov, pergol, altánkov, všetkých prvkov, drevostavieb a pod.

Balenia:

Veľkosť / Typ balenia	ks/kart.	ks/pal.
0,75 L / BDO	6	504
5 L / BLE		72

Skladovanie:

V suchu, chlade a v nezmrznutom stave na drevených roštach v neporušenom originálnom balení po dobu: 730 dní.

Spracovanie

Odporúčané náradie

Štetec, valček, airless striekacie zariadenie.
Náradie po práci očistite s nitoriedilom.

Spracovať:

Pred použitím lazúru dôkladne premiešajte. Nanášajte rovnomerne na vhodný, pripravený podklad štetcom, valčekom, alebo striekaním. Pri nanášaní na naimpregnovaný podklad, s Murexin Impregnačným základom HL 250, väčšinou postačuje jedna vrstva Murexin Lazúry HL 2500, pri nanášaní bez impregnácie odporúčame 1-2 vrstvy Murexin Lazúry HL 2500.

Natreté plochy pravidelne kontrolujte, prípadné poškodenia, stekance urýchlene opravte.

Lazúru pred použitím neriedte, výrobok je pripravený priamo k použitiu.

V prípade, že podklad impregnujte s Murexin Impregnačným základom HL 250 nechajte ho min. 24-48 hod. schnúť/odvetrať a až následne aplikujte Aqua lazúru HL 3500.

Upozornenie:

Murexin Lazúru na drevo HL 2500 v bezfarebnom prevedení nepoužívajte v exteriéri na slnkom exponovaných plochách, má zníženú schopnosť ochrany proti UV žiareniu.

Technické údaje

Riedenie	neriediť
chemická báza	alkydová živica
Farba	bezfarebná (len v interiéri), dub, buk, borovica lesná, borovica, červený smrek, teak, gaštan, orech, palisander
stupeň lesku	polomatná
Spotreba	cca 70 – 100 ml /m ² hobľované drevo cca 100 – 160 ml /m ² neohobľované drevo

Podklad

Vhodné podklady:

drevo, drevené materiály
drevené stavebné konštrukcie
impregnované, lazúrované drevo

Podklad musí byť suchý, nezmrznutý, pevný, súdržný, nosný, tvarovo stály, zbavený prachu, mastnoty, olejov, antiadhéznych prostriedkov a iných nečistôt. Podklad musí vyhovovať požiadavkám platných noriem a spracovateľským nariadeniam/predpisom.

Príprava podkladu:

Max. vlhkosť dreva 15%. Drevo bohaté na živice, hlavne tropické dreviny, umyte najskôr nitroriedidlom. (napr. Oxylín AF 200). Ak obnovujete náter, odstráňte slabo držiace vrstvy pôvodného náteru. Neporušené, dobre držiace pôvodné nátery dôkladne prebrúste. Napadnuté časti dreva prebrúste až na „zdravý“ podklad. Po obrúsení povrch zbavte prachu. Na zlepšenie ochrany proti drevokaznému hmyzu a proti drevokazným hubám podklad impregnujte s Murexin Impregnačným základom HL 250.

Pre perfektný systém

Systémové produkty:

Impregnačný základ HL 250

Popis:

Impregnačný základ HL 250 na hlbokú impregnáciu a ochranu dreva

Pokyny k produktu a spracovateľské pokyny

Informácie o materiáli:

53505, Lazúra na drevo HL 2500, platné od: 01.04.2020, Zaborsky Martin, Strana 2

materiály pre Nátery

- Pri spracovaní mimo ideálneho rozsahu teplôt a vlhkosti sa môžu výrazne zmeniť vlastnosti materiálu.
- Pred spracovaním nechajte materiál dostatočne dlho aklimatizovať na teplotu prostredia!
- Na zachovanie vlastností produktu sa nesmú pridávať žiadne cudzie látky!
- Dodržiavajte pokyny ohľadne pridávania vody alebo riedenia materiálu!
- Pred použitím tónovaných výrobkov skontrolujte či súhlasí farebný odtieň!
- Rovnomernosť farieb je zaručená iba v rámci jednej šarže.
- Výsledný farebný odtieň je výrazne ovplyvnený environmentálnymi podmienkami.
- Nádobu opatrne otvorte, prípadné zaschnuté časti/povlaky odstráňte a dobre premiešajte.
- Vodou riediteľné systémy môžu byť po zriedení vodou len obmedzený čas skladované, preto odporúčame spracovať ich čo najrýchlejšie.
- Medzi jednotlivými nátermi odporúčame predošlú vrstvu jemne prebrúsiť.

Upozornenia k spracovaniu:

- Nepoužívajte pri teplotách pod + 5 °C!
- Ideálna teplota pre materiál, podklad a vzduch je +15 °C až + 25 °C.
- Ideálna relatívna vzdušná vlhkosť je 40% až 60%.
- Zvýšená vzdušná vlhkosť a nižšie teploty spomaľujú tuhnutie a tvrdnutie, znížená vlhkosť a vyššie teploty tieto procesy urýchľujú.
- Zabezpečte dostatočné vetranie počas schnutia, reakcie a vytvrdzovania; vyhňte sa prievanu!
- Počas doby tvrdnutia chráňte pred priamym slnečným žiarením, vetrom, dažďom a poveternostnými vplyvmi!
- Chráňte susediace konštrukcie/povrchy.

Tipy:

- Odporúčame najprv materiál otestovať na malej ploche, alebo urobiť skúšku menšieho množstva materiálu.
- Dodržiavajte pokyny uvedené v technických listoch všetkých materiálov MUREXIN použitých v skladbe.
- Pre prípadné opravy/reklamácie uchovajte originálny výrobok/obal z príslušnej šarže.
- Bezfarebné, transparentné lazúry sú určené len pre interiér.
- Zabezpečte dôkladné vetranie pri použití systémov na báze rozpúšťadiel.
- Skontrolujte kompatibilitu s materiálmi obsahujúcimi zmäkčovadlá.
- Tmavé zožltnutie systémov na báze alkydu je prípustné.

Uvedené údaje sú priemerné hodnoty, ktoré boli stanovené v laboratórnych podmienkach. V dôsledku použitia prírodných surovín sa deklarované hodnoty jednotlivých šarží môžu mierne líšiť bez vplyvu na vhodnosť výrobku.

Bezpečnostné pokyny

Informácie o zložení, manipulácii, vplyvoch na životné prostredie, zodpovedajúcich opatreniach pri spracovaní a jeho likvidácii sa nachádzajú v karte bezpečnostných údajov.

Tento technický list vychádza z bohatých skúseností, jeho účelom je poskytovať rady podľa najlepšieho vedomia, nevytvára žiadne právne záväzky a neodododňuje zmluvný právny vzťah ani vedľajší záväzok z kúpnej zmluvy. Za kvalitu našich materiálov ručíme v rozsahu našich všeobecných obchodných podmienok. Naše produkty smú používať iba odborníci a/alebo skúsené, odborne kvalifikované osoby a osoby s adekvátnymi remeselnými zručnosťami. Používateľovi nesmie byť odopreté jeho právo na spätný dopyt v prípade nejasností ani na odborné spracovanie. Predovšetkým odporúčame najskôr použiť skúšobnú plochu alebo vykonať predbežný test pomocou laboratórnej skúšky. Nie je však prirodzene možné uviesť úplne kompletný rozsah všetkých možných, súčasných aj budúcich prípadov použitia a špecifik. Vynechali sme údaje, pri ktorých sa dá predpokladať, že ich budú ovládať kvalifikovaní odborníci. Dodržujte platné technické, národné a európske normy, smernice a listy s pokynmi týkajúce sa materiálov, podkladu a následnej montáže! Nahláste prípadné pochybnosti. Vydaním novej verzie stráca táto verzia svoju platnosť. Najnovší hárok s pokynmi, kartu bezpečnostných údajov a všeobecné obchodné podmienky nájdete vždy na internetovej stránke www.murexin.com.