

Drenážna malta Trass DMT 40

- > vysoká vodopriepustnosť
- > mrazuvzdorná
- > trassová prísada, minimalizuje výkvet



Popis produktu

Vodopriepustná, trassová, rovnorodá, hotová suchá maltová zmes odolávajúca mrazu a tvorbe vápenných výkvetov. Malta triedy C 16/20, obsahuje kvalitné kremičité plnivo. V exteriéri ako drenážny podkladný betón pri kladení dlažieb a prírodného kameňa, ako vodopriepustný spriahnutý poter, ako zavlhnutá malta pri kladení dlažieb systémom „mokrú do mokrého“, alebo po vytvrdnutí ako podklad pre tenkovrstvú lepenie a na systémové drenážne rohože.

Balenia:

Veľkosť / Typ balenia	ks/kart.	ks/pal.
PS		42

Skladovanie:

V suchu a chlade v nezmrznutom stave na drevených roštach v neporušenom originálnom balení po dobu 365 dní.

Spracovanie

Odporúčané náradie

Miešadlo, vhodná miešacia nádoba, stavebná miešačka, murárska lyžica, hladidlo, uhladzovacia lata.

Miešanie

Vo vhodnej miešacej nádobe pomocou miešadla alebo v stavebnej miešačke miešajte suchú zmes s predpísaným množstvom vody do vzniku zavlhnutej homogénnej zmesi bez hrudiek.

Miešací pomer: cca 2 l / 30 kg

Spracovať:

Čerstvú maltu naneste do ešte zavlhnutého adhézneho mostíka Repol HS 1 a stiahnite latou do roviny. Následne zhutnite a dreveným hladidlom uhladzte. Na druhý deň je možné lepiť dlažbu.

Lepenie do zavlhnutého maltového lôžka:

40026, Drenážna malta Trass DMT 40, platné od: 19.10.2020, Zaborsky Martin, Strana 1

materiály pre Obklady

Čerstvú maltu naneste do ešte zavlhnutého adhézneho mostíka Repol HS 1 a stiahnite latou do požadovanej hrúbky. Na zadnú stranu nekalibrovaných dlaždíc z prírodného kameňa naneste lepiacu maltu a dlaždice vtlačte do maltového lôžka systémom „mokré do mokrého“.

Kladdenie dlažby:

Drenážnu maltu rozpresterte na pripravený podklad v potrebnej hrúbke a následne položte dlažbu a zavibrujte.

Ďalšie spracovanie:

Vhodnými opatreniami zamedzte príliš rýchlemu vysychaniu čerstvej malty (napr. zakrytím).

Technické údaje

Maximálna zrnitosť	cca 4 mm
Spotreba	cca 19 kg/m ² /cm
Zaťažiteľnosť	po cca 3 dňoch
Hrúbka filmu	s dostatočným sklonom asi 30 - 60 mm v závislosti od zaťaženia a zhutnenia
Čas použiteľnosti	cca 3 hod.
Spotreba vody:	cca 2 l / 30 kg
Vodopriepustnosť:	cca 7*10 ⁻⁵ m/s podľa DIN 18130-1
Pokládka	a) ihneď do mokrého maltového lôžka; b) po cca 24 hod. (podľa hrúbky vrstvy)

Podklad

Vhodné podklady:

Nosné betónové dosky alebo potery so spádom minimálne 2 %.

Príprava podkladu:

Podklad očistite a zbavte voľných nesúdržných častíc.

Pre perfektný systém

Systémové produkty:

Repol Adhézny mostík HS1; Pružná lepiaca malta TRASS KTF 55

Popis:

Adhézny mostík: Repol Adhézny mostík HS1

Lepenie: Pružná lepiaca malta TRASS KTF 55

Pokyny k produktu a spracovateľské pokyny

Informácie o materiáli:

40026, Drenážna malta Trass DMT 40, platné od: 19.10.2020, Zaborsky Martin, Strana 2

materiály pre Obklady

- Pri spracovaní mimo ideálneho rozsahu teplôt a vlhkosti sa môžu výrazne zmeniť vlastnosti materiálu.
- Pred spracovaním nechajte materiál dostatočne dlho aklimatizovať na teplotu prostredia!
- Na zachovanie vlastností produktu sa nesmú pridávať žiadne cudzie látky!
- Dodržiavajte pokyny ohľadne pridávania vody alebo riedenia materiálu!
- Pred použitím tónovaných výrobkov skontrolujte či súhlasí farebný odtieň!
- Rovnomernosť farieb je zaručená iba v rámci jednej šarže.
- Výsledný farebný odtieň je výrazne ovplyvnený environmentálnymi podmienkami.

Upozornenia k spracovaniu:

- Nepoužívajte pri teplotách pod + 5 °C!
- Ideálna teplota pre materiál, podklad a vzduch je +15 °C až + 25 °C.
- Ideálna relatívna vzdušná vlhkosť je 40% až 60%.
- Zvýšená vzdušná vlhkosť a nižšie teploty spomaľujú tuhnutie a tvrdnutie, znížená vlhkosť a vyššie teploty tieto procesy urýchľujú.
- Zabezpečte dostatočné vetranie počas schnutia, reakcie a vytvrdzovania; vyhňte sa prievaniu!
- Chráňte pred priamym slnečným žiarením, vetrom a poveternostnými vplyvmi!
- Chráňte susediace konštrukcie/povrchy.

Tipy:

- Odporúčame najprv materiál otestovať na malej ploche, alebo urobiť skúšku menšieho množstva materiálu.
- Dodržiavajte pokyny uvedené v technických listoch všetkých materiálov MUREXIN použitých v skladbe.
- Pre prípadné opravy/reklamácie uchovajte originálny výrobok/obal z príslušnej šarže.

Uvedené údaje sú priemerné hodnoty, ktoré boli stanovené v laboratórnych podmienkach. V dôsledku použitia prírodných surovín sa deklarované hodnoty jednotlivých šarží môžu mierne líšiť bez vplyvu na vhodnosť výrobku.

Bezpečnostné pokyny

Informácie o zložení, manipulácii, vplyvoch na životné prostredie, zodpovedajúcich opatreniach pri spracovaní a jeho likvidácii sa nachádzajú v karte bezpečnostných údajov.

Tento technický list vychádza z bohatých skúseností, jeho účelom je poskytovať rady podľa najlepšieho vedomia, nevytvára žiadne právne záväzky a neodôvodňuje zmluvný právny vzťah ani vedľajší záväzok z kúpnej zmluvy. Za kvalitu našich materiálov ručíme v rozsahu našich všeobecných obchodných podmienok. Naše produkty smú používať iba odborníci a/alebo skúsené, odborne kvalifikované osoby a osoby s adekvátnymi remeselnými zručnosťami. Používateľovi nesmie byť odopreté jeho právo na spätný dopyt v prípade nejasností ani na odborné spracovanie. Predovšetkým odporúčame najskôr použiť skúšobnú plochu alebo vykonať predbežný test pomocou laboratórnej skúšky. Nie je však prirodzene možné uviesť úplne kompletný rozsah všetkých možných, súčasných aj budúcich prípadov použitia a špecifik. Vynechali sme údaje, pri ktorých sa dá predpokladať, že ich budú ovládať kvalifikovaní odborníci. Dodržujte platné technické, národné a európske normy, smernice a listy s pokynmi týkajúce sa materiálov, podkladu a následnej montáže! Nahláste prípadné pochybnosti. Vydaním novej verzie stráca táto verzia svoju platnosť. Najnovší hárok s pokynmi, kartu bezpečnostných údajov a všeobecné obchodné podmienky nájdete vždy na internetovej stránke www.murexin.com.