

# Rýchly poter SE 24

(Schnellestrich SE24)

- ✓ rýchlo tuhnúci poter
- ✓ pokládka dlažby po 24 hod.
- ✓ hotová namiešaná zmes
- ✓ pre interiér aj exteriér



## Popis výrobku

Hotová, namiešaná, suchá poterová zmes určená na zhotovovanie poteru. Vhodná pre ručné a strojné spracovanie.

## Použitie

### V interiéry a exteriéry,

Vhodný na vytvorenie plávajúcich ako aj spriahnutých poterov, do priestorov so stredne veľkým vlhkosťným režimom, (napr. kúpeľne, sprchy, balkóny, terasy). Nie je vhodný do priestorov s veľkým vlhkosťným zaťažením, ako napr. priemyselné kuchyne, verejné sprchy, bazény a pod. Vhodný na podlahové vykurovanie.

Po cca 24 hod. má zbytkovú vlhkosť 2% CM a je pripravený na pokládku dlažby a paropriepustných podlahových krytín. Pre ručné aj strojné spracovanie. Je vhodný aj ako poter pre podlahové vykurovanie bez použitia akýchkoľvek ďalších prísad.

Je vhodný aj na pokládku betónovej dlažby, podlahových dosiek a pod.

## Balenie a skladovanie

**Balenie:**  
25 kg vrece      56 vriec / 1 400 kg na palete

### Skladovanie:

V suchu a chlade v nezmrznutom stave na drevených roštach v neporušenom originálnom balení po dobu cca 9 mesiacov.

## Technické údaje

Platí pre teplotu 20°C a rel. vlhkosť vzduchu 65 %.

Spotreba:	cca 20 kg/m <sup>2</sup> /1cm
Teplota spracovania:	> +5°C
Teplota podkladu:	> +5°C
Zrornosť:	4 - 8 mm
Pevnosť v tlaku (po 28 dňoch):	30 N/mm <sup>2</sup>
Pevnosť v ťahu za ohybu (po 28 dňoch):	5 N/mm <sup>2</sup>
Min. hrúbka:	45 mm
Pochôdnosť:	po cca 18 hod. *
Pripravenosť na pokládku:	po cca 24 hod. *

## Skúšané podľa

STN EN 13813

## Spracovanie

Pre prípravu na použitie a samotné použitie platia ustanovenia príslušných noriem.

Pred začiatkom prác treba preskúšať pevnosť a rovinnosť podkladu a obsah vlhkosti v podklade podľa príslušných noriem.

### Podklad:

Musí byť suchý, pevný, nosný, tvarovo stabilný, nezmrznutý, zbavený prachu, nečistôt, olejov, mastnôt, tukov, všetkých separačných vrstiev a voľných častíc. Musí zodpovedať požiadavkám platných noriem.

### Vhodné ako poter na podklady ako sú:

prosté izolačné betóny, tepelné - zvukové izolácie, minerálne vyrovnávacie vrstvy

### Nevhodné použitie:

plasty, kov, drevo

### Miešanie:

Zmes nasypete do čistej nádoby s predpísaným množstvom čistej studenej vody a rozmiešajte pomocou elektrického miešadla (cca 4 min.) do vytvorenia hladkej homogénnej hmoty. **Murexin**

**Rýchly poter SE 24** môžete pripraviť aj pomocou samospádovej miešačky, kontinuálnej miešačky alebo miešačky s núteným pohybom.

### Spracovanie ako spriahnutý poter:

Nesúdržné vrstvy a šlemy podkladu odstráňte vhodným spôsobom (napr. brúsením, otryskaním). Podklad očistite, zbavený prachu, napenetrujte s vhodnou penetráciou.

Čerstvo pripravenú poterovú zmes naneste priamo na ešte mokrý adhézný mostík (mokrú na mokré). Na tento účel odporúčame použiť prípravok **Repol Adhézný mostík HS1 (alebo Murexin Adhézna emulzia HE 20)**. Ak sa malta príliš dlho mieša, alebo ak sa pridá príliš veľké množstvo vody, môže sa narušiť proces jej tvrdnutia.

Náradie po použití očistite vodou.

### Ošetrovanie:

Vhodnými opatreniami zabráňte príliš rýchlemu vysušovaniu (napr. zakrytím).

## Pre perfektný systém

Adhézný mostík: **Repol Adhézný mostík HS1; Adhézna Emulzia HE20**

### Ochrana pri práci

Špecifické informácie o výrobku pokiaľ ide o jeho zloženie, vplyvov na životné prostredie, čistenie a zodpovedajúcich opatreniach pri jeho likvidácii nájdete v **Karta bezpečnostných údajov**.

### Dôležité

Dodržujte normy, smernice a technické listy týkajúce sa podkladu. Nespracovávajte pri teplotách pod +5°C. Vysoká vzdušná vlhkosť a nižšie teploty spomaľujú tuhnutie a tvrdnutie, vyššie teploty tieto procesy urýchľujú. Nepridávajte žiadny iný materiál.

Obsah tohto listu vychádza z našich najlepších skúseností a poznatkov založených na dlhodobom výskume a praxi. Kvalitu našich materiálov garantujeme našimi Obchodnými a dodacími podmienkami. List nemá právnu záväznosť a nezakladá ani zmluvné právne vzťahy, ani nie je súčasťou kúpnej zmluvy. Uvádzame len obmedzené informácie, ktoré však môžu pomôcť vylúčiť možné riziká chýb. Prirodzene nemôžeme zahrnúť všetky špeciálne okolnosti súčasných aj budúcich prípadov použitia výrobku. Údaje, pri ktorých predpokladáme v odbornej verejnosti všeobecnú znalosť, neuvádzame. Užívateľ sa nemôže zriecť zodpovednosti za odborné spracovanie materiálu ani konzultácií pri nejasnostiach, ani skúškou na mieste aplikácie. Vydanim nového technického listu stráca tento výtlačok svoju platnosť.