

Urýchlovač tuhnutia WD Speed 5



- > Urýchlovač tuhnutia pre špeciálnu hydroizoláciu WD 1K
- > neobsahuje isokyanáty, aminy

Popis produktu

Urýchlovač tuhnutia WD Speed 5 je urýchlovač špeciálne vyvinutý pre špeciálnu hydroizoláciu WD 1K a jeho balenie je prispôsobené priamo na 13 kg balenie WD 1K. Ak sa celý obsah = 300 ml WD Speed 5 premieša s celým balením = 13 kg WD 1K, dosiahne sa zhruba päťnásobné urýchlenie tuhnutia WD 1K. Neodporúča sa pridávať vyššiu dávku WD Speed 5. Je možné pridávať nižšie dávky.

Balenia:

Veľkosť / Typ balenia	ks/kart.	ks/pal.
1080 STK / KFL	18	1.080

Skladovanie:

V suchu, chlade a v nezmrznutom stave na drevených roštach v neporušenom originálnom balení po dobu: 365 dní.

Spracovanie

Odporúčané náradie

Malá miešacia nádoba, palica na miešanie, nízkootáčkové miešadlo.

Miešanie

V menších množstvách špeciálnej hydroizolácie WD 1K sa urýchlovač tvrdnutia WD Speed 5 môže miešať ručne, napríklad pomocou miešacej palice. Pri miešaní menších množstiev WD Speed 5 a WD 1K používajte váhu adodržujte predpísaný maximálny pomer miešania.

Na urýchlenie tuhnutia celých balení (13kg WD 1K) je nevyhnutné použiť vhodné miešadlo.

Doba použiteľnosti (spracovania) urýchlenej špeciálnej hydroizolácie WD 1K je rovnaké ako bez pridania WD Speed 5.

Pridaním urýchlovača tuhnutia WD Speed 5 sa proces aplikácie/zhotovenia hydroizolačnej membrány z WD 1K nezmení. Okrem špecifikovaných časov vytvrdzovania zostávajú technické parametre uvedené v technickom liste špeciálnej hydroizolácie WD 1K nezmenené.

Technické údaje

Farba	transparentná
Spotreba	Odporúčané dávkovanie/spotreba: 300 ml WD Speed 5 na 13 kg špeciálnej izolácie WD 1K
Prepracovateľnosť teplota pri spracovaní	zvislé plochy cca 45 min. vodorovné plochy cca 60 min. ako pri špeciálnej izolácii WD 1K

Pre perfektný systém

Systémové produkty:

Výstužná tkanina NV 110 , Urýchlovač tuhnutia WD Speed 5 , Metall Primer MP Plus 2

Popis:

Výstužná tkanina NV 110 - na vystuženie hydroizolačne vrstvy z WD 1K

Urýchlovač tuhnutia WD Speed 5 - na urýchlenie tuhnutia WD 1K

Metall Primer MP Plus 2 - na dokonalé spojenie WD 1K s kovovými podkladmi

Pokyny k produktu a spracovateľské pokyny

Informácie o materiáli:

- Pri spracovaní mimo ideálneho rozsahu teplôt a vlhkosti sa môžu výrazne zmeniť vlastnosti materiálu.
- Pred spracovaním nechajte materiál dostatočne dlho aklimatizovať na teplotu prostredia!
- Na zachovanie vlastností produktu sa nesmú pridávať žiadne cudzie látky!

Upozornenia k spracovaniu:

- Nepoužívajte pri teplotách pod + 5 °C!
- Ideálna teplota pre materiál, podklad a vzduch je +15 °C až + 25 °C.
- Ideálna relatívna vzdušná vlhkosť je 40% až 60%.
- Zvýšená vzdušná vlhkosť a nižšie teploty spomaľujú tuhnutie a tvrdnutie, znížená vlhkosť a vyššie teploty tieto procesy urýchľujú.
- Zabezpečte dostatočné vetranie počas schnutia, reakcie a vytvrdzovania; vyhnite sa prievanu!
- Chráňte pred priamym slnečným žiarením, vetrom a poveternostnými vplyvmi!
- Chráňte susediace konštrukcie/povrchy.

Tipy:

- Odporúčame najprv materiál otestovať na malej ploche, alebo urobiť skúšku menšieho množstva materiálu.
- Dodržiavajte pokyny uvedené v technických listoch všetkých materiálov MUREXIN použitých v skladbe.
- Pre prípadné opravy/reklamácie uchovajte originálny výrobok/obal z príslušnej šarže.

Uvedené údaje sú priemerné hodnoty, ktoré boli stanovené v laboratórnych podmienkach. V dôsledku použitia prírodných surovín sa deklarované hodnoty jednotlivých šarží môžu mierne líšiť bez vplyvu na vhodnosť výrobku.

Bezpečnostné pokyny

Informácie o zložení, manipulácii, vplyvoch na životné prostredie, zodpovedajúcich opatreniach pri spracovaní a jeho likvidácii sa nachádzajú v karte bezpečnostných údajov.

Tento technický list vychádza z bohatých skúseností, jeho účelom je poskytovať rady podľa najlepšieho vedomia, nevytvára žiadne právne záväzky a

84513, Urýchlovač tuhnutia WD Speed 5, platné od: 24.11.2019, Zaborsky Martin, Strana 2

neodôvodňuje zmluvný právny vzťah ani vedľajší záväzok z kúpnej zmluvy. Za kvalitu našich materiálov ručíme v rozsahu našich všeobecných obchodných podmienok. Naše produkty smú používať iba odborníci a/alebo skúsené, odborne kvalifikované osoby a osoby s adekvátnymi remeselnými zručnosťami. Používateľovi nesmie byť odopreté jeho právo na spätný dopyt v prípade nejasností ani na odborné spracovanie. Predovšetkým odporúčame najskôr použiť skúšobnú plochu alebo vykonať predbežný test pomocou laboratórnej skúšky. Nie je však prirodzene možné uviesť úplne kompletný rozsah všetkých možných, súčasných aj budúcich prípadov použitia a špecifik. Vynechali sme údaje, pri ktorých sa dá predpokladať, že ich budú ovládať kvalifikovaní odborníci. Dodržujte platné technické, národné a európske normy, smernice a listy s pokynmi týkajúce sa materiálov, podkladu a následnej montáže! Nahláste prípadné pochybnosti. Vydaním novej verzie stráca táto verzia svoju platnosť. Najnovší hárok s pokynmi, kartu bezpečnostných údajov a všeobecné obchodné podmienky nájdete vždy na internetovej stránke www.murexin.com.