

## Parquetový vosk LP 35

- > ošetrovanie a ochrana
- > veľká výdatnosť
- > pre veľmi zaťažované podlahy



### Popis produktu

Bezfarebný, vosky a rozpúšťadlá obsahujúci, ošetrojúci prípravok na lakované a olejom impregnované parkety. Dodatočne ochraňuje veľmi namáhané podlahy, výrazne predlžuje životnosť lakov. V interiéri na prvé a následne ošetrovanie všetkých typov lakovaných podláh, tiež voskovaných a olejom impregnovaných drevených podláh, parkiet, paluboviek a drevenej dlažby.

#### Balenia:

Veľkosť / Typ balenia	ks/kart.	ks/pal.
1 L / BKA	10	300

#### Skladovanie:

V suchu, chlade a v nezmrznutom stave na drevených roštach v neporušenom originálnom balení po dobu: 730 dní.

### Spracovanie

#### Odporúčané náradie

Špongia, mop, bežné pomôcky na umývanie.

#### Spracovať:

Na očistenú podlahu nanášajte mopom, alebo mäkkou handrou v tenkej, rovnomernej vrstve. Po 5 – 10 min. preleštite s mäkkou bavlnenou handrou. Počet použití, resp. pravidelnosť použitia prostriedku je veľmi závislá od zaťaženia povrchu podlahy.

Pri častejšom používaní prostriedku ochranný film príliš zhrubne a začnú sa vytvárať „koridory“. V tomto prípade je nutné podlahu očistiť s Hĺbkový čistič parkiet AP 10.

Odporúčané opakovanie hĺbkového čistenia (ošetrovania):

Zaťaženie: - Opakovanie:

68095, Parquetový vosk LP 35, platné od: 29.03.2020, Zaborsky Martin, Strana 1

materiály pre Podlahy

Normálne - 1x / rok  
Silné - 1-2x / rok  
Veľmi silné - 2-4x / rok

normálne zaťaženie = súkromný priestor (obytný priestor)  
silné zaťaženie = komerčný priestor (kancelárske priestory)  
veľmi silné zaťaženie = verejný priestor (školy, sály)

## Technické údaje

Spotreba	1 l na cca 50 - 70 m <sup>2</sup>
Leštenie	po cca 5 - 10 min.
Optimálna teplota počas spracovania a tvrdnutia:	min. +5°C

## Podklad

### Vhodné podklady:

všetky typy lakovaných a olejovaných drevených podláh

Podklad musí byť zbavený prachu, nečistôt a voľných častíc.

## Pre perfektný systém

### Systémové produkty:

Čistič parkiet AP 10 ,

### Popis:

Čistič parkiet AP 10 - hĺbkové čistenie

## Pokyny k produktu a spracovateľské pokyny

### Informácie o materiáli:

- Pri spracovaní mimo ideálneho rozsahu teplôt a vlhkosti sa môžu výrazne zmeniť vlastnosti materiálu.
- Pred spracovaním nechajte materiál dostatočne dlho aklimatizovať na teplotu prostredia!
- Na zachovanie vlastností produktu sa nesmú pridávať žiadne cudzie látky!
- Dodržiavajte pokyny ohľadne pridávania vody alebo riedenia materiálu!

### Upozornenia k spracovaniu:

- Nepoužívajte pri teplotách pod + 5 °C!
- Ideálna teplota pre materiál, podklad a vzduch je + 5 °C až + 25 °C.
- Ideálna relatívna vzdušná vlhkosť je 40% až 60%.
- Zvýšená vzdušná vlhkosť a nižšie teploty spomaľujú tuhnutie a tvrdnutie, znížená vlhkosť a vyššie teploty tieto procesy urýchľujú.
- Zabezpečte dostatočné vetranie počas schnutia, reakcie a vytvrdzovania; vyhnite sa prievanu!
- Chráňte pred priamym slnečným žiarením, vetrom a poveternostnými vplyvmi!
- Chráňte susediace konštrukcie/povrchy.

### Tipy:

**68095, Parketový vosk LP 35, platné od: 29.03.2020, Zaborsky Martin, Strana 2**

## materiály pre Podlahy

- Odporúčame najprv materiál otestovať na malej ploche, alebo urobiť skúšku menšieho množstva materiálu.
- Dodržiavajte pokyny uvedené v technických listoch všetkých materiálov MUREXIN použitých v skladbe.
- Pre prípadné opravy/reklamácie uchovajte originálny výrobok/obal z príslušnej šarže.

Uvedené údaje sú priemerné hodnoty, ktoré boli stanovené v laboratórnych podmienkach. V dôsledku použitia prírodných surovín sa deklarované hodnoty jednotlivých šarží môžu mierne líšiť bez vplyvu na vhodnosť výrobku.

## Bezpečnostné pokyny

Informácie o zložení, manipulácii, vplyvoch na životné prostredie, zodpovedajúcich opatreniach pri spracovaní a jeho likvidácii sa nachádzajú v karte bezpečnostných údajov.

Tento technický list vychádza z bohatých skúseností, jeho účelom je poskytovať rady podľa najlepšieho vedomia, nevytvára žiadne právne záväzky a neodôvodňuje zmluvný právny vzťah ani vedľajší záväzok z kúpnej zmluvy. Za kvalitu našich materiálov ručíme v rozsahu našich všeobecných obchodných podmienok. Naše produkty smú používať iba odborníci a/alebo skúsené, odborne kvalifikované osoby a osoby s adekvátnymi remeselnými zručnosťami. Používateľovi nesmie byť odopreté jeho právo na spätný dopyt v prípade nejasností ani na odborné spracovanie. Predovšetkým odporúčame najskôr použiť skúšobnú plochu alebo vykonať predbežný test pomocou laboratórnej skúšky. Nie je však prirodzene možné uviesť úplne kompletný rozsah všetkých možných, súčasných aj budúcich prípadov použitia a špecifik. Vynechali sme údaje, pri ktorých sa dá predpokladať, že ich budú ovládať kvalifikovaní odborníci. &nbsp; Dodržujte platné technické, národné a európske normy, smernice a listy s pokynmi týkajúce sa materiálov, podkladu a následnej montáže! Nahláste prípadné pochybnosti. Vydaním novej verzie stráca táto verzia svoju platnosť. Najnovší hárok s pokynmi, kartu bezpečnostných údajov a všeobecné obchodné podmienky nájdete vždy na internetovej stránke [www.murexin.com](http://www.murexin.com).