

Živica Express Coat EC 260

- > rýchlo tuhnúca
- > teko- aj hrubovrstvá aplikácia
- > UV a žltnutiu odolná
- > lesklá



Popis produktu

2-komponentná, transparentná, lesklá, rýchlo reagujúca, reakčná živica, bez obsahu rozpúšťadiel. Pre vytvorenie pochôdznych, povrchových, ochranných vrstiev v interieri aj exteriéri. Vhodná na vytvorenie tenko aj hrubovrstvých povrchových vrstiev na minerálnych podkladoch, aj ako spojivo a pečatiaci náter pre dekoratívne čipsové podlahy. Tiež vhodná ako pečatiaci náter na EP, PU a PAS nátery/stierky a rovnako aj ako spojivo a pečatiaci náter na koberec z prírodného kameňa.

Balenia:

Veľkosť / Typ balenia	ks/kart.	ks/pal.
5 KG / BLE		42
4 KG / BKA		99

Skladovanie:

V suchu, chlade a v nezmrznutom stave na drevených roštoch v neporušenom originálnom balení po dobu: 365 dní.

Spracovanie

Odporúčané náradie

Nízkootáčkové elektrické miešadlo, vhodná miešacia nádoba, murárska lyžica, špachtľa, maliarsky valec, gumová lišta, airless striekacie zariadenie.

Miešanie

Najskôr premiešajte komp.A pomocou elektrického miešadla pri max. 300 ot./min., potom pridajte v patričnom váhovom pomere komp.B a dôkladne zmiešajte až kým nevznikne homogénna zmes, čas miešania cca 2 - 3 min. Pre zaistenie rovnomerného vytuhnutia a aby sa zabránilo vzniku lepivých miest (chyba v miešaní), je potrebné zamiešaný materiál preliať do čistej nádoby a opäť dôkladne premiešať.

Pri miešaní čiastkových množstiev treba použiť váhu!

Po zmiešaní komp.A+B je možné pridať kremičitý piesok vhodnej frakcie a vo vhodnom pomere podľa účelu použitia.

Vysoké otáčky miešadla môžu viesť k nadmernému napneniu hmoty a tvorbe vzduchových bublín v povlaku!

34260, Živica Express Coat EC 260 , platné od: 25.06.2020, Zaborsky Martin, Strana 1

Väčšie zamiešané zvyškové množstvá sa po prekročení doby spracovania môžu zahrievať, a môže dôjsť k tvorbe dymu a silného zápachu!

Spracovať:

Podľa účelu použitia nanášajte vhodným spôsobom, ako penetračný náter, dizajnová čipsová podlaha a ako pečatiaci náter:

- Penetračný náter: na podklad sa valčekom nanesie živica cca 0,2-0,4 kg/m². Vrstvu ihneď výdatne zasypte kremičitým pieskom, zrnitosť 0,3 – 0,8 (2 kg/m²).
- Vrstvená čipsová podlaha:
 - * pripravený podklad napenetrujte epoxidovou živicou (do 24 hod. aplikujte následnú vrstvu)
 - * naneste vrstvu EC 260 (spotreba cca 0,4 kg/m²) pomocou hladkej stierky/gumovej lišty, vrstvu hned prevalcujte (s mikro valcom) do kríza a zasypte bohatou čipsami (cca 0,5 kg/m²). Nechajte vytvrdniť (cca 4 hod.)
 - * pred nanesením ďalšej vrstvy predošlú vrstvu jemne prebrúste (brúsny papier 60/80) a prach vysajte.
 - * naneste ďalšiu vrstvu EC 260 + čipsy. Odporučame nanieť 2 - 3 vrstvy EC 260 + čipsy.
 - * po vytvrdnutí - prebrúsení - vysatí poslednej vrstvy naneste pečatiaci vrstvu z EC 260 (spotreba cca 0,35 kg/m²) pomocou hladkej stierky/gumovej lišty, vrstvu hned prevalcujte (s mikro valcom) do kríza.
- Pečatiaca vrstva na EP a PU: na podklad sa valčekom nanesie živica cca 0,15 - 0,25 kg/m². Náter naneste rovnomerne do kríza.

Upozornenie:

V prípade podkladov s hladkými EP a PU povlakmi je nutné vytvrdnutý povrch povlaku pred nanesením pečatiacej vrstvy vopred preleštiť čistým padom, aby sa odstránili z povrchu separačné filmy/látky a aby sa predišlo problémom s krytím pečatiacej vrstvy. Prípadné škvarky sa odstránia acetónom - handričku z mikrovlákna pokvapkajte acetónom a povrch utrite dosucha.

Táto reakčná živica je pri 20°C cca po 60 minútach vytvrdnutá/pochôdzna, po cca 48 hod. mechanicky a po 72 hod. aj chemicky zaťažiteľná.

Technické údaje

chemická báza

Objemová hmotnosť

Viskozita

Spotreba

Miešací pomer

Hrúbka filmu

Čas použiteľnosti

Prepracovateľnosť

teplota pri spracovaní

Teplota podkladu:

PAS

Komp. A + B ca. 1,1 g/ml

Komp. A + B ca. 950 mPa*s

- penetr. náter/adhéz. mostík: 0,2-0,4 kg/m² (na minerálnych podkladoch)

- ako čipsami plnená vrstva: cca 0,4 kg/m²

- ako pečatiaca vrstva: cca 0,15 - 0,25 kg/m² (na EP a PU vrstvách)

- ako pečatiaca vrstva na čipsovej podlahe: cca 0,35 kg/m²

A : B = 5 : 4

max. 1 mm

cca 20 min. (pri 20°C)

po cca 4 hod (pri 20°C)

min. 5°C max. 30°C

min. 5°C max. 25°C

Podklad

Vhodné podklady:

všetky bežné minerálne podklady
betón, cementové potery / nivelačné hmoty
EP, PU a PAS nátery a stierky

Nevhodné: na podklady so zvyšujúcou sa vlhkosťou!

Požiadavky na cementom viazané minerálne podklady:

Podklad musí byť suchý, pevný, nosný, tvarovo stabilný, nezmrznutý, zbavený prachu, nečistôt, olejov, mastnôt, tukov, všetkých separačných vrstiev a voľných častíc, a v súlade s požiadavkami nariadenia IBF - Priemyselné podlahy vyrobené z reakčných živíc. Zvyšková vlhkosť max. 4% hmotnosti, merané pomocou CM zariadenia. Teplota podkladu výšia ako 12°C a 3 K nad rosným bodom; pevnosť v ťahu povrchovej vrstvy v priemere 1,5 N/mm², ale minimálne 1,1 N/mm².

Príprava podklad:

Nesúdržné vrstvy a šlemy odstráňte vhodným spôsobom (napr. brúsením). Podklad očistite, zaviete prachu. Staré EP/PU/PAS-stierky/nátery zláhka prebrúste, následne očistite, zaviete prachu.

Pokyny k produktu a spracovateľské pokyny

Informácie o materiáli:

- Pri spracovaní mimo ideálneho rozsahu teplôt a vlhkosti sa môžu výrazne zmeniť vlastnosti materiálu.
- Pred spracovaním nechajte materiál dostatočne dlho aklimatizovať na teplotu prostredia!
- Na zachovanie vlastností produktu sa nesmú pridávať žiadne cudzie látky!
- Dodržiavajte pokyny ohľadne pridávania vody alebo riedenia materiálu!
- Pred použitím tónovaných výrobkov skontrolujte či súhlasí farebný odtieň!
- Rovnomernosť farieb je zaručená iba v rámci jednej šarže.
- Výsledný farebný odtieň je výrazne ovplyvnený environmentálnymi podmienkami.
- Opatrne otvorte nádobu a dôkladne premiešajte materiál!
- Pri miešaní čiastkových množstiev treba použiť rovnováhu!
- Po zmiešaní komponentov reakčnej živice materiál čo najrýchlejšie spracujte.
- Vodou riediteľné systémy môžu byť po zriedení vodou len obmedzený čas spracovateľné, preto odporúčame spracovať ich čo najrýchlejšie.
- Pri vodou riediteľných systémoch sa môže pridať na riedenie len výrobcom predpísané množstvo vody a to zásadne až po zmiešaní komponentov A a B.
- Vždy nechajte penetráciu dôkladne vyschnúť/vytvrdnúť.
- Nezabúdajte na zápach pri rozpušťadlových systémoch.
- Aplikované reakčné živice sú pri konštantnej teplote + 20 °C po 24 hod. pochôdzne, po 3 dňoch mechanicky a po 7 dňoch chemicky odolné.
- Pri vystavení účinkom UV- žiarenia a určitých chemikálií sa môže na povrchu vyskytnúť sfarbenie alebo zožltnutie, čo však neovplyvňuje funkčnosť a užívateľnosť povlaku z reakčnej živice.
- Nepoužité, už zmiešané zvyškové množstvá reakčnej živice sa musia zmiešať s kremičitým pieskom (možná tvorba dymu).

Upozornenia k spracovaniu:

- Nepoužívajte pri teplotách pod + 5 °C!
- Ideálna teplota pre materiál, podklad a vzduch je +15 °C až + 25 °C.
- Ideálna relativná vzdušná vlhkosť je 40% až 60%.
- Zvýšená vzdušná vlhkosť a nižšie teploty spomaľujú tuhnutie a tvrdnutie, znížená vlhkosť a vyššie teploty tieto procesy urýchľujú.
- Zabezpečte dostatočné vetranie počas schnutia, reakcie a vytvrdzovania; vyhnite sa prievanu!
- Chráňte pred priamym slnečným žiareniom, vetrom a poveternostnými vplyvmi!
- Chráňte susediaci konštrukcie/povrchy.
- Teplota podkladu musí byť aspoň 3 K nad rosným bodom.
(Na základe prevládajúcej relatívnej vlhkosti vzduchu a teploty vzduchu možno teplotu rosného bodu určiť pomocou tabuľky rosného bodu.)
- Počas doby tuhnutia chráňte povrch živice pred znečistením (prach, hmyz, listy atď.).
- Ak sa medzi aplikáciou jednotlivých vrstiev živice prekročí časový interval 48 hodín, musí sa povrch poslednej vrstvy prebrúsiť!
- V oblastiach vystavených pôsobeniu UV žiarenia odporúčame systémy odolné voči žltnutiu.

Tipy:

- Odporúčame najprv materiál otestovať na malej ploche, alebo urobiť skúšku menšieho množstva materiálu.
- Dodržiavajte pokyny uvedené v technických listoch všetkých materiálov MUREXIN použitých v skladbe.
- Pre prípadné opravy/reklamácie uchovajte originálny výrobok/obal z príslušnej šarže.
- Pri aplikácii na veľké plochy, dbajte na to aby nedochádzalo pri nadpájaní pracovných pásov k viditeľným nadpojeniam! Nadpájajte vždy čerstvý materiál s čerstvým!
- Brúsenie, poškriabanie mechanický zaťažením vedie k známkam opotrebovania.
- Zmäkčovadlá z pneumatík môžu viesť k zafarbeniu povrchu povlaku z reakčnej živice.

Uvedené údaje sú priemerné hodnoty, ktoré boli stanovené v laboratórnych podmienkach. V dôsledku použitia prírodných surovín sa deklarované hodnoty jednotlivých šarž môžu mierne lísiť bez vplyvu na vhodnosť výrobku.

Bezpečnostné pokyny

Informácie o zložení, manipulácii, vplyvoch na životné prostredie, zodpovedajúcich opatreniach pri spracovaní a jeho likvidácii sa nachádzajú v karte bezpečnostných údajov.

Tento technický list vychádza z bohatých skúseností, jeho účelom je poskytovať rady podľa najlepšieho vedomia, nevytvára žiadne právne záväzky a neodôvodňuje zmluvný právny vzťah ani vedľajší záväzok z kúpnej zmluvy. Za kvalitu našich materiálov ručíme v rozsahu našich všeobecných obchodných podmienok. Naše produkty smú používať iba odborníci a/alebo skúsené, odborne kvalifikované osoby a osoby s adekvátnymi remeselnými zručnosťami. Používateľovi nesmie byť odopreté jeho právo na spätný dopyt v prípade nejasnosti ani na odborné spracovanie. Predovšetkým odporúčame najskôr použiť skúšobnú plochu alebo vykonať predbežný test pomocou laboratórnej skúšky. Nie je však prirodzene možné uviesť úplne kompletnej rozsah všetkých možných, súčasných aj budúcich prípadov použitia a špecifík. Vynechali sme údaje, pri ktorých sa dá predpokladať, že ich budú ovládať kvalifikovaní odborníci. Dodržujte platné technické, národné a európske normy, smernice a listy s pokynmi týkajúce sa materiálov, podkladu a následnej montáže! Nahláste prípadné pochybnosti. Vydaním novej verzie stráca táto verzia svoju platnosť. Najnovší hárok s pokynmi, kartu bezpečnostných údajov a všeobecné obchodné podmienky nájdete vždy na internetovej stránke www.murexin.com.