


Lepiť

# Živica na zošívanie 2K-HOCO 24 (Giesshaz 2K-HOCO 24)

- ✓ rýchlo tuhúca
- ✓ vysoká pevnosť
- ✓ všestranné použitie
- ✓ interiér a exteriér



## Popis výrobku

Dvojsložková, rýchlo tuhúca živica na báze polyesterov. Má výbornú prídržnosť a vysokú konečnú pevnosť.

## Použitie

V exteriéri a interiéri, na pevné spojenie trhlín v poteroch, na prípravu rýchlych stierok, lepidla na kameň, drevo, kov, betón, na upevňovanie výstužných profilov, schodiskových profilov a iných drevených, alebo kovových profilov, na dotvarovanie schodiskových hrán a pod.

Vhodná na podlahové vykurovanie a zaťaženie kolieskovým nábytkom.

## Balenie a skladovanie

### Balenie:

0,55 kg sada

9 kg sada (6 kg komp.A, 3 kg komp.B)

### Skladovanie:

V suchu a chlade v neporušenom originálnom balení po dobu cca 6 mesiacov.

## Technické údaje

Platí pre teplotu 20°C a rel. vlhkosť vzduchu 65 %.

Spotreba: cca 1,3 – 1,5 kg / liter podľa zamiešania

Spracovateľnosť: cca 15 min zalievanie  
cca 5 min stierkovanie

Čas schnutia: max 2 hod, podľa konzistencie

Ideál. teplota spracovania: + 16°C až + 22°C

## Skúšané podľa

6100 Živica na zošívanie 2K-HOCO 24, 16.07.2014, SVI, str. 1

MUREXIN s.r.o., Magnetová ulica 11, 831 04 Bratislava  
Tel.: 02-4927 7224, 02-4927 7244 Fax: 02-4927 7220  
e-mail: murexin@murexin.sk, Internet: www.murexin.sk

Lepiť

## Spracovanie

### Odporúčané náradie

Špachtľa, vhodná miešacia nádoba.

### Podklad

Podklad musí byť suchý, nezmrznutý, pevný, nosný, tvarovo stály, zbavený prachu, mastnoty, olejov, tukov, antiadhéznych prostriedkov a iných nečistôt a bez uvoľnených častí.

### Vhodné použitie:

Na väčšinu bežných stavebných podkladov.

Vhodný na podlahové vykurovanie a zaťaženie kolieskovým nábytkom.

### Nevhodné použitie:

Na bitúmenové a asfaltové podklady.

### Príprava podkladu

Kovové prvky dôkladne odmastite.

### Miešanie:

#### Konzistencia pre zalievanie:

Komp.A (živicu) zmiešajte s komp.B (prášok) vo váhovom pomere A:B = 2:1 čo je zhodné s pomerom objemovým A:B = 1:1. Obe zložky miešajte kým nevznikne homogénna hmota bez hrudiek.

#### Konzistencia pre stierkovanie:

Komp.A (živicu) zmiešajte s komp.B (prášok) vo váhovom pomere A:B = 1:1 čo je zhodné s pomerom objemovým A:B = 1:2. Obe zložky miešajte kým nevznikne homogénna hmota bez hrudiek.

Odporúčané pomery nie je nutné v praxi striktno dodržiavať, konzistenciu si môžete upravovať podľa potreby, a spôsobu použitia.

### Spracovanie:

#### Zošívacie trhlín:

Trhlinu vyčistite, povysávajte. V závislosti podľa použitých zošívacích spôn (odporúčame použiť **Murexin HOCO - Zošívacie spony**) narežte šikmo (v uhle cca 45°) na smer trhliny rez siahajúci do 2/3 hĺbky trhliny. D týchto rezov vložte **Murexin HOCO – Zošívacie spony** tak, aby horná strana spony bola min 5 mm pod úrovňou povrchu. Celú trhlinu, vrátane priečných rezov zalejte s **Murexin Živicou na zošívacie 2K-HOCO 24**. Zaliate miesta zarovnajte s okolitým povrchom do čerstvej živice bohato posypte s kremičitým pieskom 0,3 – 0,9. Po vytuhnutí zvyšný piesok povysávajte.

#### Lepenie:

Na lepenie všetkých materiálov použite hustejšiu konzistenciu, konzistenciu pre stierkovanie.

## Pre perfektný systém

### Ochrana pri práci

Špecifické informácie o výrobku pokiaľ ide o jeho zloženie, vplyvov na životné prostredie, čistenie a zodpovedajúcich opatreniach pri jeho likvidácii nájdete v **Bezpečnostnom liste**.

### Dôležité

Dodržiavajte normy, smernice a technické listy týkajúce sa podkladu. Nespracovávajú pri teplotách pod + 5°C. Vysoká vzdušná vlhkosť a nižšie teploty spomaľujú tuhnutie a tvrdnutie, vyššie teploty tieto procesy urýchľujú. Nepridávajte žiadny iný materiál.

Obsah tohto listu vychádza z našich najlepších skúseností a poznatkov založených na dlhodobom výskume a praxi. Kvalitu našich materiálov garantujeme našimi obchodnými a dodacími podmienkami. List nemá právnu záväznosť a nezakladá ani zmluvné právne vzťahy, ani nie je súčasťou kúpnej zmluvy. Uvádžame len obmedzené informácie, ktoré však môžu pomôcť vylúčiť možné riziká chýb. Prírodnene nemôžeme zahrnúť všetky špeciálne okolnosti súčasných a budúcich prípadov použitia výrobku. Údaje, pri ktorých predpokladáme v odbornej verejnosti všeobecnú znalosť, neuvádzame. Užívateľ sa nemôže zriecť zodpovednosti za odborné spracovanie materiálu ani konzultáciou pri nejasnostiach, ani skúškou na mieste aplikácie. Vydaním nového technického listu stráca tento výtlačok svoju platnosť.

6100 Živica na zošívacie 2K-HOCO 24, 16.07.2014, SVI, str. 2

**MUREXIN s.r.o., Magnetová ulica 11, 831 04 Bratislava**  
Tel.: 02-4927 7224, 02-4927 7244 Fax: 02-4927 7220  
e-mail: murexin@murexin.sk, Internet: www.murexin.sk