

Zušľachťovač vykurovaného poteru HV 05



- > bez chloridov
- > plastifikačný účinok
- > ľahká spracovateľnosť

Popis produktu

Tekutá prísada s plastifikačným účinkom do cementových poterov bez obsahu chloridov pre plávajúce a spriahnuté potery. Vhodná pre potery v interiéri s podlahovým vykurovaním, nakoľko lepšou priľnavosťou poterovej hmoty na vykurovacie rúrky a vodiče zlepšuje prenos tepla. Vytvára potery bez vzduchových pórov a s hladkým povrchom bez trhlín. Zlepšuje spracovateľnosť a zvyšuje pevnosť poteru.

Balenia:

Veľkosť / Typ balenia	ks/kart.	ks/pal.
1 KG / KFL	6	378
5 KG / KKA		96
25 KG / KKA		24

Skladovanie:

V suchu, chlade a v nezmrznutom stave na drevených roštach v neporušenom originálnom balení po dobu: 365 dní. Chráňte pred mrazom!

Spracovanie

Odporúčané náradie

Bežné zariadenia, stroje a náradie potrebné na výrobu a spracovanie poterov.

Miešanie

Odporúčame priamym dávkovaním do miešacieho zariadenia. Dávkovanie pridaním do zámesovej vody je relatívne nepresné a závisí od mnohých faktorov, ako je vlhkosť kameniva, požadovaná konzistencia zmesi atď..

Dávkovanie:

na 50 kg cementu / 0,25 l prísady HV 05

Spracovať:

Pri práci s Murexin Zušľachťovač vykurovaného poteru HV 05 sa musia dodržiavať normy STN EN 13813 a STN EN 13318.

12135, Zušľachťovač vykurovaného poteru HV 05 , platné od: 30.03.2020, Zaborsky Martin, Strana 1

Následné ošetrenie:

Vhodnými opatreniami zabráňte rýchlemu vysúšaniu zmesi najmenej 7 dní! Zabezpečte dostatočné vetranie. Vyhnite sa prievanu. Podlahové vykurovania možno uviesť do prevádzky najskôr po 3 týždňoch, podľa príslušných predpisov a noriem.

Technické údaje

Objemová hmotnosť	cca 1,15 g/cm ³
Spotreba	cca 0,5% hmotnosti cementu = cca 2 kg/m ³ betónu
teplota pri spracovaní	> +5°C
Teplota čerstvého betónu	+5°C až +30°C

Podklad

Vhodné podklady:

Podklad musí zodpovedať normám a predpisom pre betonárske práce.

Vhodný na všetky bežné tepelné izolácie. Nasiakavé izolačné materiály zakryte vodotesnými fóliami, aby nenastal presak zámesovej vody.

Pokyny k produktu a spracovateľské pokyny

Informácie o materiáli:

- Pri spracovaní mimo ideálneho rozsahu teplôt a vlhkosti sa môžu výrazne zmeniť vlastnosti materiálu.
- Pred spracovaním nechajte materiál dostatočne dlho aklimatizovať na teplotu prostredia!
- Na zachovanie vlastností produktu sa nesmú pridávať žiadne cudzie látky!
- Dodržiavajte pokyny ohľadne pridávania vody alebo riedenia materiálu!

Upozornenia k spracovaniu:

- Zvýšená vzdušná vlhkosť a nižšie teploty spomaľujú tuhnutie a tvrdnutie, znížená vlhkosť a vyššie teploty tieto procesy urýchľujú.
- Zabezpečte dostatočné vetranie počas schnutia, reakcie a vytvrdzovania; vyhnite sa prievanu!
- Tuhnúcu maltu chráňte pred priamym slnečným žiarením, vetrom a poveternostnými vplyvmi!
- Chráňte susediace konštrukcie/povrchy.
- Zamiešaný materiál, ktorý už začína tuhnúť sa nesmie, opätovne riediť vodou, alebo pridávať do neho čerstvý materiál!
- Príliš dlhé miešanie alebo pridanie príliš veľkého množstva vody môže narušiť proces tuhnutia a ovplyvniť výsledné vlastnosti materiálu.
- Pri nízkych teplotách odporúčame dodržiavať predpisy týkajúce sa betonárskych prác pod bodom mrazu.

Tipy:

- Odporúčame najprv otestovať materiál na malej ploche.
- Dodržiavajte pokyny uvedené v technických listoch všetkých materiálov MUREXIN použitých v skladbe.
- Pre prípadné opravy/reklamácie uchovajte originálny výrobok/obal z príslušnej šarže.

Uvedené údaje sú priemerné hodnoty, ktoré boli stanovené v laboratórnych podmienkach. V dôsledku použitia prírodných surovín sa deklarované hodnoty jednotlivých šarží môžu mierne líšiť bez vplyvu na vhodnosť výrobku.

Bezpečnostné pokyny

Informácie o zložení, manipulácii, vplyvoch na životné prostredie, zodpovedajúcich opatreniach pri spracovaní a jeho likvidácii sa nachádzajú v karte bezpečnostných údajov.

Tento technický list vychádza z bohatých skúseností, jeho účelom je poskytovať rady podľa najlepšieho vedomia, nevytvára žiadne právne záväzky a

12135, Zušľachťovač vykurovaného poteru HV 05 , platné od: 30.03.2020, Zaborsky Martin, Strana 2

neodôvodňuje zmluvný právny vzťah ani vedľajší záväzok z kúpnej zmluvy. Za kvalitu našich materiálov ručíme v rozsahu našich všeobecných obchodných podmienok. Naše produkty smú používať iba odborníci a/alebo skúsené, odborne kvalifikované osoby a osoby s adekvátnymi remeselnými zručnosťami. Používateľovi nesmie byť odopreté jeho právo na spätný dopyt v prípade nejasností ani na odborné spracovanie. Predovšetkým odporúčame najskôr použiť skúšobnú plochu alebo vykonať predbežný test pomocou laboratórnej skúšky. Nie je však prirodzene možné uviesť úplne kompletný rozsah všetkých možných, súčasných aj budúcich prípadov použitia a špecifik. Vynechali sme údaje, pri ktorých sa dá predpokladať, že ich budú ovládať kvalifikovaní odborníci. Dodržujte platné technické, národné a európske normy, smernice a listy s pokynmi týkajúce sa materiálov, podkladu a následnej montáže! Nahláste prípadné pochybnosti. Vydáním novej verzie stráca táto verzia svoju platnosť. Najnovší hárok s pokynmi, kartu bezpečnostných údajov a všeobecné obchodné podmienky nájdete vždy na internetovej stránke www.murexin.com.