



CEMENTOVÝ POTER

S VYSOKÝM SÚČINITELŔOM TEPELNEJ VODIVOSTI



VYUŽITIE

- Pred inštaláciou keramickej dlažby, prírodného kameňa, pružných podlahových krytín v interiéri a exteriéri.

MIESTO POUŽITIA


- Balkóny, terasy, vykurované podlahy, vlhké priestory.

ŠPECIÁLNE VLASTNOSTI:

- Vďaka vysokému súčiniteľu tepelnej vodivosti je ideálny pre zhotovenie vykurovaných poterov s rýchlym časom vyschnutia
- Lepenie keramickej dlažby po 48 hodinách



MRAZUZDORNÝ
a VODOODLNÝ




HĽBKA
VRSTVY



APLIKÁCIA
RUČNE ALEBO
STROJOVO




Topcem Pronto C25



INTERIÉR
A EXTERIÉR

OBLASTI POUŽITIA


- Zhotovovanie plávajúcich alebo kotvených poterov v nových alebo existujúcich konštrukciách v interiéri aj exteriéri ako napr. bytové a kancelárske priestory, hotely, nemocnice, verejné budovy.
- Podkladová vrstva pred inštaláciou keramickej dlažby, prírodného kameňa, kobercov, PVC, linolea, dreva, gumených krytín a pod.



APLIKAČNÁ
TEPLOTA

PRÍKLADY POUŽITIA

- Zhotovenie poterov **pochôdných po 24 hodinách.**
- Zhotovenie poterov vhodných na **lepenie keramickej dlažby po 48 hodinách** a prírodného kameňa po 4 dňoch.
- Zhotovenie poterov vhodných pre **inštaláciu pružných, podlahových krytín** (guma, PVC, linoleum a pod.) **po 7 dňoch.**
- Zhotovenie vykurovaných poterov bez potreby pridania plastifikačných prísad.
- Zhotovenie spádových poterov, vrátane vlhkých prevádzkových priestorov.
- Zhotovenie poterov na balkónoch a terasách.
- Opravy poterov v priestoroch, kde sa vyžaduje veľmi rýchle obnovenie prevádzky.




1,5-1,8 l
MNOŽSTVO
ZÁMESOVEJ VODY



do 1 h
ČAS SPRACOVANIA
ZMESI

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

TOPCEM PRONTO C25 je vopred namiešaná poterová zmes, pripravená na priame použitie, s normálnou dobou tuhnutia a obmedzeným zmrašťovaním. Vďaka **vysokému súčiniteľu tepelnej vodivosti (2,0 W/mK)** je vhodný na zhotovovanie vykurovaných poterov.



HRÚBKVA VRSTVY

TOPCEM PRONTO C25 je **poterová zmes vyrobená na báze špeciálnych hydraulických spojív a kameniva vhodnej granulometrie. Výrobok sa pripravuje veľmi jednoducho, iba zmiešaním s vodou.** Výrazne sa tým skraca čas prípravy zmesi. Zároveň sa minimalizujú chyby spojené s nesprávnym pridaním množstva spojiva alebo nevhodným výberom kameniva, ktoré sa stávajú veľmi často pri príprave tradičných poterových zmesí, pričom tieto chyby majú negatívny vplyv na konečné charakteristiky poteru. Poterová zmes je ideálne riešenie pre stavby, kde je nedostatočný výskyt kameniva dobrej kvality alebo napr. na stavbách v centrách miest, kde je z pohľadu logistiky príprava poterov použitím bežných spojív veľmi náročná.



po 24 h
POCHÔDNOSŤ

TOPCEM PRONTO C25 má čas spracovania rovnaký ako tradičné cementové potery, ale vyzrieva podstatne rýchlejšie. Uvedená vlastnosť umožňuje lepenie dlažby už po veľmi krátkom čase.



po 2-7 dňoch
LEPENIE DLAŽBY

SPOTREBA

18-20 kg/m² na 1 cm hrúbky vrstvy.



VHODNÝ PRE
VYKUROVANÉ
POTERY